



tesa® ACXplus 70730

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ACX^{plus} ความหนาสูง 2900 ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® ACX^{plus} 70730 เป็นโฟมอะคริลิกสีดำ ประกอบด้วยกาวอะคริลิกประสิทธิภาพสูง และเนื่องจากส่วนประกอบที่เป็นเอกลักษณ์มีการรวมการทนต่ออุณหภูมิที่ต่ำและคุณสมบัติทนต่อ cold shock ที่โดดเด่น เทปนี้ถูกออกแบบมาสำหรับความต้องการใช้การยึดติดแบบถาวรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานร่วมกับ tesa Adhesion Promoters คุณสมบัติ visco-elastic และแกนโฟมอะคริลิกช่วยชดเชยการยึดตัวที่แตกต่างกันของชิ้นส่วนที่นำมายึดเกาะกันโดยเกิดจากความร้อนที่เปลี่ยนแปลงไป

สาขาการใช้งาน

การติดแผ่นและส่วนประกอบในการประดับตกแต่งสำหรับอุตสาหกรรมต่อไปนี้:

- รถยนต์
- โซลาร์
- ลิฟท์
- อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในงานผลิต
- การขนส่ง

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|----------------|--------------|---------|
| • ตัวเทป | foamed acrylic | • ความหนารวม | 2900 µm |
| • ประเภทของกาว | pure acrylic | • สี | สีดำ |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------------------|--------|----------------------------|--------|
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะยาว | 120 °C | • การทนต่ออุณหภูมิระยะสั้น | 220 °C |
|---------------------------|--------|----------------------------|--------|

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| • การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น) | 5 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) | 38 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน) | 6 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 3 วัน) | 38 N/cm |
| • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) | 15 N/cm | | |



tesa® ACXplus 70730

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

PV 24 = โลเนอร์ฟิล์มสีฟ้า

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลเฉพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=70730>