

tesa® ACXplus 70730

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ACX^{plus} ความหนานสูง 2900 ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® ACX^{plus} 70730 เป็นโฟมอะคริลิกสีดำ ประกอบด้วยกาวอะคริลิกประสิทธิภาพสูง และเนื่องจากส่วนประกอบที่เป็นเอกลักษณ์มีการรวมการทนต่ออุณหภูมิที่ต่ำและคุณสมบัติทนต่อ cold shock ที่โดดเด่น เทปนี้ถูกออกแบบมาสำหรับความต้องการใช้การยึดติดแบบถาวรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานร่วมกับ tesa Adhesion Promoters คุณสมบัติ visco-elastic และแกนโฟมอะคริลิกช่วยชดเชยการยึดตัวที่แตกต่างกันของชิ้นส่วนที่นำมายึดเกาะกันโดยเกิดจากความร้อนที่เปลี่ยนแปลงไป

สาขาการใช้งาน

การติดแผ่นและส่วนประกอบในการประดับตกแต่งสำหรับอุตสาหกรรมต่อไปนี้:

- รถยนต์
- โซลาร์
- ลิฟท์
- อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในงานผลิต
- การขนส่ง

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|----------------|--------------|---------|
| • ตัวเทป | foamed acrylic | • ความหนารวม | 2900 µm |
| • ประเภทของกาว | pure acrylic | • สี | สีดำ |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------------------|--------|----------------------------|--------|
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะยาว | 120 °C | • การทนต่ออุณหภูมิระยะสั้น | 220 °C |
|---------------------------|--------|----------------------------|--------|

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------|
| • การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น) | 5 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) | 15 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน) | 6 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) | 38 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น) | 1 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 3 วัน) | 38 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน) | 1 N/cm | | |

tesa® ACXplus 70730

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

PV 24 = โลเนอร์ฟิล์มสีฟ้า

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=70730>