



tesa® 4952

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปโฟม PE กาวสองหน้า

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4952 เป็นเทปโฟมชนิด PE กาวสองด้าน สำหรับใช้ในงานติดประกอบที่เป็นงานโครงสร้างและต้องการแรงยึดติดสูง ประกอบด้วย backing ชนิดโฟม PE อ่อนตัวแนบติดได้ดีกับผิวโค้ง และกาวอะคริลิก tesa® 4952 ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกสำหรับการติดตั้งกระจกประดับตกแต่ง.

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์:

- เทปกาวอเนกประสงค์ที่มีแรงยึดติดสูงได้ทันทีกับพื้นผิวชนิดต่าง ๆ
- เหมาะสำหรับงานกลางแจ้ง ภายนอกอาคาร: ทนต่อ UV น้ำและใช้งานได้ยาวนาน
- ชดเชยการขยายตัวที่เกิดจากความร้อนที่แตกต่างกันของวัสดุต่างๆ
- การยึดเกาะสูงทันทีแม้ให้แรงกดทับเพียงเล็กน้อยขณะติด
- รองรับ cold shock ได้ดีมาก

สาขาการใช้งาน

- การติดกระจกเงางานเฟอร์นิเจอร์
- การติดกระจกเงารถ
- การติดโครงและขอบสำหรับการใช้งาน
- การติดแผงประดับตกแต่ง

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PE foam	• สี	สีขาว
• ประเภทของกาว	Tackified Acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	70 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	glassine	• น้ำหนักของแผ่นลอก	80 g/m²
• ความหนารวม	1150 µm		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยืดตัวเมื่อขาด	200 %	• ทนต่อความชื้น	ดีมาก
• ความทนต่อแรงดึง	10 N/cm	• ทนต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม	กลาง
• Ageing resistance (UV)	ดี	• ทนต่อสารเคมี	ดี
• การติด	ดี	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะยาว	80 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะสั้น	80 °C		



tesa® 4952

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน)	7 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	8 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)	2.8 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)	5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน)	5.5 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน)	8 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (เริ่มต้น)	5 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (หลังจาก 14 วัน)	7.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	8 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น)	5 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	2.7 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (หลังจาก 14 วัน)	8 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	2.8 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	6.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น)	5 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	8 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

tesa® 4952 ได้รับการทดสอบและรับรองจากสถาบัน LGA สำหรับการติดกระจก รายงานเลขที่ IWQ FSG 329 1189

การยึดเกาะ:

- การยึดเกาะทันที: โฟมฉีกขาดบนพื้นเหล็ก, อะลูมิเนียม, ABS, PC, PS, PET, PVC
- หลังจาก 14 วัน: โฟมฉีกขาดบนพื้นเหล็ก, อะลูมิเนียม, ABS, PC, PS, PET, PVC

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04952>