



tesa® 64958

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปโฟม PE กาวสองหน้า สำหรับงานติดประกอบ

Product Description

tesa® 64958 เป็น เทปกาวสองด้าน สีขาว สำหรับการติดตั้งทั่วไป ที่มีbacking ชนิด PE- โฟม และกาวรับเบอร์สังเคราะห์

tesa® 64958 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ .

- PE โฟมที่อ่อนตัวแนบสนิทไปกับผิวได้ในทุกมิติ
- การยึดเกาะในสูงทันทีแม้บนพื้นผิวที่ขรุขระหรือไม่สม่ำเสมอ
- การยึดเกาะสูงแม้ให้แรงกดทับต่ำในการติด
- การยึดเกาะสูงบนพื้นผิวที่มีแรงดึงผิวต่ำ

คุณสมบัติ

- Highly conformable PE-foam
- High immediate bonding strength even on rough or uneven surfaces
- High bonding strength at low mounting pressure
- High bonding strength on low surface energy substrates

การใช้งาน

- การผลิต POS-displays
- การติดป้ายและโปสเตอร์ในอาคาร
- การติดฉลากที่ขอบชั้นวาง
- การใช้งานนอกเหนือจากนั้น เช่น ป้องกันเสียง

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing	PE foam	• Color	สีขาว
• Type of adhesive	ยางสังเคราะห์	• Color of liner	สีเหลือง
• Type of liner	glassine	• Thickness of liner	70 µm
• Total thickness	1050 µm	• Weight of liner	80 g/m ²

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Elongation at break	200 %	• Softener resistance	กลาง
• Tensile strength	7 N/cm	• Static shear resistance at 40°C	กลาง
• Ageing resistance (UV)	กลาง	• Tack	ดี
• Chemical Resistance	กลาง	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	40 °C
• Humidity resistance	ดี	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	60 °C

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=64958>



tesa® 64958

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to PC (initial)	4 N/cm	• Adhesion to PP (initial)	4 N/cm
• Adhesion to PC (after 14 days)	4 N/cm	• Adhesion to PP (after 14 days)	4 N/cm
• Adhesion to PE (initial)	4 N/cm	• Adhesion to PVC (initial)	4 N/cm
• Adhesion to PE (after 14 days)	4 N/cm	• Adhesion to PVC (after 14 days)	4 N/cm
• Adhesion to PET (initial)	4 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	4 N/cm
• Adhesion to PET (after 14 days)	4 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	4 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

การยึดเกาะ:

- แรกเริ่ม: โฟมแยกฉีกบนพื้นเหล็ก, อะลูมิเนียม, ABS, PC, PS, PET, PVC, PE
- หลังจาก 14 วัน: โฟมแยกฉีกบนพื้นเหล็ก, อะลูมิเนียม, ABS, PC, PS, PET, PVC, PP, PE

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=64958>