



tesa® 4968

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปฟิล์มใส กาวสองหน้า

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4968 เป็นเทปกาวยางสองด้าน สีขาว ประกอบด้วย backing ชนิด PVC และกาว tackified acrylic

tesa® 4968 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ:

- ระดับการยึดเกาะที่ดีแม้กับพื้นผิวที่ติดยากแรงดึงผิวต่ำ เช่น PP และ PE
- ให้การยึดเกาะได้ทันทีของการยึดติดเนื่องจากมีแรงเชื่อมยึดแรกสัมผัสดีเยี่ยม
- กาวอะคริลิกที่ทนต่อแสงและการเสื่อมสภาพ

สาขาการใช้งาน

- การติดกระจกรมองข้างชนิดไม่มีเครื่องทำความร้อนเข้ากับแผ่นยึด
- การติดชิ้นส่วนขึ้นรูปและลายตกแต่งในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PVC film	• สี	สีขาว
• ประเภทของกาว	Tackified Acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	69 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	กระดาษ	• น้ำหนักของแผ่นลอก	80 g/m ²
• ความหนารวม	295 µm	• สีของแผ่นลอก	สีน้ำตาล

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	130 %	• ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิสูงสุด	40 °C
• ความทนต่อแรงดึง	30 N/cm	• ทนต่อความชื้น	ดีมาก
• Ageing resistance (UV)	ดี	• ทนต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม	ดีมาก
• การติด	ดีมาก	• ทนต่อสารเคมี	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	60 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	70 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	กลาง



tesa® 4968

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	13.1 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)	11 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	20 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน)	14.1 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)	10.3 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (เริ่มต้น)	11.9 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน)	20.7 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (หลังจาก 14 วัน)	18.2 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	13.8 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น)	10.6 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	24.6 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (หลังจาก 14 วัน)	25.3 N/cm
• การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น)	9.6 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	12.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน)	12.7 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	21.2 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของ liner:

PV0 กระดาษกลาสซินสีน้ำตาล (71 µm)

PV6 ฟิล์ม MOPP สีแดง (80 µm)

ข้อมูลค่าการยึดเกาะที่ได้รับการวัดไว้ที่มุม 180 องศา

ค่าต่าง ๆ เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04968>