



tesa® 4934

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปผ้า ชนิดกาวสองหน้า

Product Description

tape.

tesa® 4934 เป็นเทปกาวสองด้าน ประกอบด้วย backing ผ้าที่มีเคลือบกาวเหนียวหนา กาวชนิดรับเบอร์สังเคราะห์ปลอดสารตัวทำละลาย.

tesa® 4934 ใช้กับการติดทั่วไป.

tesa® 4934 ฉีกได้ง่ายด้วยมือ

คุณสมบัติ

- The synthetic rubber adhesive is solvent free.
- tesa® 4934 is a general purpose mounting tape.
- tesa® 4934 is easily hand tearable.

การใช้งาน

เนื่องจากผ้ามีความยืดหยุ่นและมีการเคลือบกาวที่หนา จึงเหมาะสำหรับการติดบนพื้นผิวขรุขระ ผิวหยาบ เช่น การปูพรม

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|---------------|-------------------|--------|
| • Backing | cloth | • Total thickness | 200 µm |
| • Type of adhesive | ยางสังเคราะห์ | • Color | สีขาว |
| • Type of liner | glassine | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|-------|
| • Elongation at break | 20 % | • Static shear resistance at 40°C | ดีมาก |
| • Tensile strength | 35 N/cm | • Static shear resistance at 70°C | ต่ำ |
| • Ageing resistance (UV) | กลาง | • Tack | ดีมาก |
| • Fogging | ดีมาก | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 40 °C |
| • Humidity resistance | ดี | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น | 60 °C |
| • Static shear resistance at 23°C | กลาง | | |



tesa® 4934

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to PE (initial)	8 N/cm	• Adhesion to PVC (initial)	14 N/cm
• Adhesion to PE (after 14 days)	8.5 N/cm	• Adhesion to PVC (after 14 days)	22.5 N/cm
• Adhesion to PP (initial)	16 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	14.5 N/cm
• Adhesion to PP (after 14 days)	24.5 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	24 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04934>