



tesa® 68747

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปฟิล์มสีดำ กาวสองหน้า 100ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® 68747 เป็นเทปสีดำ กาวสองหน้า ประกอบด้วย backing ชนิด PET และกาวtackified acrylic

คุณสมบัติพิเศษ:

- ความหนา: 100ไมครอน
- *แรงยึดเกาะสูง
- ทนต่อสภาพแวดล้อมได้สูง
- มีประสิทธิภาพและใช้งานได้ดีในกระบวนการ converting
- สีดำ

สาขาการใช้งาน

tesa® 68747 ใช้สำหรับการติดประกอบและการติดเคลือบโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|--------------------|-------------------|---------------------|----------|
| • ตัวเทป | PET film | • สี | สีดำ |
| • ประเภทของกาว | Tackified Acrylic | • ความหนาของแผ่นลอก | 71 µm |
| • ประเภทของแผ่นลอก | glassine | • น้ำหนักของแผ่นลอก | 82 g/m² |
| • ความหนารวม | 100 µm | • สีของแผ่นลอก | สีเหลือง |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 50 % | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 150 °C |
| • ความทนต่อแรงดึง | 20 N/cm | • ทนต่อความชื้น | ดี |
| • Ageing resistance (UV) | ดีมาก | • ทนต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม | ดี |
| • การติด | ดี | • ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C | ดี |
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 80 °C | | |



tesa® 68747

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	7.6 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น)	6.9 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	7.2 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน)	7.5 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)	5.8 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)	4.2 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน)	8.8 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน)	6.6 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	9.9 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น)	7.9 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	12 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (หลังจาก 14 วัน)	11.8 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	4.3 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	8.7 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	4.7 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	10.1 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสุงค์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ ค่า ปรึกษา