



tesa® ACXplus 7805

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



tesa® ACXplus 7805

รายละเอียดสินค้า

tesa® ACXplus 7805 Black Line เป็นเทปโพลีเอทิลีนสองหน้าสีดำเข้ม สำหรับติดขอบภายในรถยนต์และชิ้นส่วนต่างๆ ให้พลังการยึดเกาะสูงบน MSE และพลาสติกเช่น ABS และ ABS โครเมียม และทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมบน PC และ PMMA ความต้านทานแรงกระแทกจากความเย็นที่นำประทับใจนั้นขึ้นอยู่กับแกนโพลีเอทิลีนที่ได้รับการดัดแปลงซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงการยึดเกาะที่เชื่อถือได้แม้ในอุณหภูมิที่ต่ำมาก

ด้วยความเหนียวที่ยืดหยุ่น tesa® ACXplus 7805 Black Line จึงดูดซับและกระจายโหลดแบบไดนามิกและคงที่ได้ดีที่สุด

ความสามารถพิเศษนี้ช่วยให้ tesa® ACXplus 7805 Black Line

สามารถชดเชยความเค้นทางกายภาพที่รุนแรงซึ่งเกิดจากการยึดตัวทางความร้อนที่แตกต่างกันของชิ้นส่วนที่ยึดติดกันในสภาวะอุณหภูมิที่เปลี่ยน

มีให้เลือกในรูปแบบ 0.8 มม. 1.1 มม. 1.2 มม. และ 1.5 มม.

คุณสมบัติหลัก:

- สีดำเข้มเพื่อเพิ่มรูปลักษณ์ และความยืดหยุ่นในการออกแบบ
- ประสิทธิภาพการยึดเกาะที่ยอดเยี่ยม
- ทนต่อความชื้นสูง และทนต่อรังสียูวี
- แกนโพลีเอทิลีนเซลล์ปิด
- แกนโพลีเอทิลีนยืดหยุ่น เพื่อชดเชยการยึดตัวทางความร้อนที่แตกต่างกันของชิ้นส่วนที่ถูกติดเข้าด้วยกัน

สาขาการใช้งาน

tesa® ACXplus 7805 Black Line เหมาะสำหรับการติดตั้งชิ้นส่วนภายนอกที่หลากหลาย

ตัวอย่างการใช้งาน ได้แก่ :

- ตราสัญลักษณ์
- เชือกผูกหน้าต่าง
- เสืออากาศ
- Pillar appliques
- ตกแต่งภายนอก

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07805>



tesa® ACXplus 7805

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สาขาการใช้งาน

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเป้าหมายของเรา คือเข้าใจการใช้งานของคุณอย่างถ่องแท้ (รวมถึงวัสดุที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเปป	foamed acrylic	• ความหนาแน่น	500 µm
• ประเภทของกาว	modified acrylic	• สี	สีดำลึก
• ประเภทของแผ่นลอก	PE/PP protection film		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยืดตัวเมื่อขาด	1400 %	• ทนต่อความชื้น	ดีมาก
• Ageing resistance (UV)	ดีมาก		

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	18 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	21 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 3 วัน)	18 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 3 วัน)	21 N/cm
• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	12 N/cm		

ข้อมูลเพิ่มเติม

PV 25 = ชั้นกระดาษเคลือบ PE เคลือบซิลิกอนสีขาว

PV 29 = แผ่นฟิล์มปิดผนึกด้วยความร้อนสีน้ำเงิน และกาวแบบแท็บ

ข้อมูลการยึดเกาะขึ้น คือ ข้อมูลชั้น PV 25



tesa® ACXplus 7805

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07805>