



# tesa® 68742

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปฟิล์มสีดำ กาวสองหน้า 50 ไมครอน

### รายละเอียดสินค้า

tesa® 68742 เป็นเทปกาวสองหน้า สีดำ ประกอบด้วย backing ชนิด PET สีดำ และกาว tackified acrylic

tesa® 68742 คุณสมบัติเฉพาะ

- ความหนา: 50 ไมครอน
- ระดับการยึดเกาะสูง
- ทนต่อสภาพแวดล้อมสูง
- มีประสิทธิภาพและการจัดการได้ดีในกระบวนการ converting

### สาขาการใช้งาน

tesa® 68742 ใช้สำหรับงานการติดประกอบและการติดเคลือบทั่วไป

### ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

### โครงสร้างผลิตภัณฑ์

|                |                   |              |       |
|----------------|-------------------|--------------|-------|
| • ตัวเทป       | PET film          | • ความหนารวม | 50 µm |
| • ประเภทของกาว | Tackified Acrylic | • สี         | สีดำ  |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

|                               |         |                                |        |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด           | 50 %    | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว  | 200 °C |
| • ความทนต่อแรงดึง             | 20 N/cm | • ทนต่อความชื้น                | ดีมาก  |
| • Ageing resistance (UV)      | ดีมาก   | • ทนต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม        | ดีมาก  |
| • การติด                      | ดี      | • ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C | กลาง   |
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 100 °C  |                                |        |



# tesa® 68742

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### การยึดเกาะบน

|                                             |          |                                       |          |
|---------------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)              | 5 N/cm   | • การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น)        | 5.2 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)        | 6.1 N/cm | • การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน)  | 5.8 N/cm |
| • การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)       | 5 N/cm   | • การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)         | 2 N/cm   |
| • การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน) | 6 N/cm   | • การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน)   | 5.3 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)               | 5.3 N/cm | • การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น)        | 5.2 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)         | 6.6 N/cm | • การยึดเกาะกับ PVC (หลังจาก 14 วัน)  | 7.9 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)               | 2 N/cm   | • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)       | 5 N/cm   |
| • การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)         | 2.8 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) | 7.2 N/cm |

### ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของโลเนอร์:

PV20 กระดาษพลาสติกสีน้ำตาล/โลโก้สีฟ้า (71µm; 82 ก./ตรม.)

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ ค่า ปรึกษา