



tesa® ACXplus 7811

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



tesa® ACX^{plus} 7811 Black Line

รายละเอียดสินค้า

tesa® ACX^{plus} 7811 Black Line เป็นเทปโพลีเอทิลีนสองหน้าสีดำเข้มสำหรับติดขอบภายนอกรถยนต์และชิ้นส่วนต่างๆ ให้พลังการยึดเกาะสูง MSE และพลาสติกเช่น ABS และ ABS โครเมียมและทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมบน PC และ PMMA ความต้านทานแรงกระแทกจากความเย็นที่น่าประทับใจนั้นขึ้นอยู่กับแกนโพลีเอทิลีนที่ได้รับการดัดแปลงซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงการยึดเกาะที่เชื่อถือได้แม้ในอุณหภูมิที่ต่ำมาก

ด้วยความเหนียวที่ยืดหยุ่น tesa® ACX^{plus} 7811 Black Line จึงดูดซับและกระจายโหลดแบบไดนามิกและคงที่ได้อย่างเหมาะสมที่สุด ความสามารถพิเศษนี้ช่วยให้ tesa® ACX^{plus} 7811 Black Line สามารถชดเชยความเค้นทางกายภาพที่รุนแรงซึ่งเกิดจากการยึดตัวทางความร้อนที่แตกต่างกันของชิ้นส่วนที่ยึดติดกันในสภาวะอุณหภูมิที่เปลี่ยน

มีให้เลือกในรูปแบบ 0.5 มม. 0.8 มม. 1.2 มม. และ 1.5 มม.

คุณสมบัติหลัก:

- สีดำเข้มเพื่อเพิ่มรูปลักษณ์ และความยืดหยุ่นในการออกแบบ
- ประสิทธิภาพการยึดเกาะที่ยอดเยี่ยม
- ทนทานต่อความชื้นสูง และทนต่อรังสียูวี
- แกนโพลีเอทิลีนเคลือบ
- แกนโพลีเอทิลีนยืดหยุ่นเพื่อชดเชยความแตกต่างของการยึดตัวทางความร้อนของชิ้นส่วนที่ถูกติดเข้าด้วยกัน

สาขาการใช้งาน

The tesa® ACX^{plus} 7811 Black Line เหมาะสำหรับการติดตั้งชิ้นส่วนภายนอกที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเป้าหมายของเราคือเข้าใจการใช้งานของคุณอย่างถ่องแท้ (รวมถึงวัสดุที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ตัวอย่างการใช้งาน ได้แก่ :

- ขอบป้องกันเช่นซุ้มล้อ และแผงโยก
- ตกแต่งภายนอก
- Pillar appliques
- เสืออากาศ
- ตราสัญลักษณ์

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07811>



tesa® ACXplus 7811

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทพ	foamed acrylic	• ความหนาแน่น	1100 µm
• ประเภทของกาว	modified acrylic	• สี	สีดำลึก
• ประเภทของแผ่นลอก	PE/PP protection film		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยืดตัวเมื่อขาด	1400 %	• ทนต่อความชื้น	ดีมาก
• Ageing resistance (UV)	ดีมาก		

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	24 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	32 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 3 วัน)	24 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 3 วัน)	32 N/cm
• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	18 N/cm		

ข้อมูลเพิ่มเติม

PV 25 = ชั้นกระดาษเคลือบ PE เคลือบซิลิกอนสีขาว

PV 29 = แผ่นฟิล์มปิดผนึกด้วยความร้อนสีน้ำเงิน และกาวแบบแท็บได้

ข้อมูลการยึดเกาะคือข้อมูลของชั้น PV 25

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา ที่สูงจน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07811>