




tesa® 51977

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปฟิล์มกาวยางสองหน้า

รายละเอียดสินค้า

tesa® 51977 เป็นเทปกาวยางสองด้าน สีขาว ประกอบด้วย backing ฟิล์ม PP และกาวtackified acrylic

tesa® 51977 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ.

- การผสมผสานกันของแรงเชื่อมยึดสูงตั้งแต่แรกเริ่มติดและการยึดเกาะที่ดี
- ยึดเกาะได้ดีแม้บนพื้นผิวที่ติดยาก เช่น PP และ PE และพื้นผิวขรุขระ

A * ทนต่ออุณหภูมิได้ดี

สาขาการใช้งาน

- การติดพรมและแถบงานต่างๆ
- การติดวัสดุตกแต่งที่มีน้ำหนักหนักและการจัดแสดง displays
- การติดป้ายและ scales

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PP film	• สี	สีขาว
• ประเภทของกาว	Tackified Acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	69 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	glassine	• น้ำหนักของแผ่นลอก	80 g/m ²
• ความหนารวม	240 µm	• สีของแผ่นลอก	สีน้ำตาล

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	20 %	• ทนต่อความชื้น	ดีมาก
• ความทนต่อแรงดึง	133 N/cm	• ทนต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม	ดี
• Ageing resistance (UV)	ดี	• ทนต่อสารเคมี	ดี
• การติด	ดี	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	60 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	กลาง
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	120 °C		



tesa® 51977

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	12 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน)	10.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	13.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)	8 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)	10.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน)	9.5 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน)	11.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (เริ่มต้น)	12 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	14.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (หลังจาก 14 วัน)	14 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	15.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น)	10.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	7.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (หลังจาก 14 วัน)	16 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	8.5 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	12.6 N/cm
• การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น)	10 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	13 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา