



tesa® 62906

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปโฟม PE แบบกาวสองหน้า

Product Description

tesa® 62906 เป็นเทปกาวสองด้าน ประกอบด้วย backing โฟม PE และกาวอะคริลิก
tesa® 62906 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ :

- แรงยึดเกาะเริ่มต้นสูงและแรงมีแรงยึดติดสูงสุดเมื่อปล่อยให้เซตตัว
- backing เป็นโฟมที่อ่อนตัว ปรับตัวติดแนบสนิทไปพร้อมกับพื้นผิวโค้ง เพื่อจะชดเชยความคลาดเคลื่อนจากการออกแบบหรือการติดบนพื้นผิวที่ขรุขระ
- ทนต่ออุณหภูมิได้ดีเยี่ยม
- คุณสมบัติการ converting ที่ดีเยี่ยม

คุณสมบัติ

- High initial and ultimate adhesive strength
- Excellent converting properties especially for filigree designs
- Excellent cold shock performance
- Excellent temperature resistance
- Conformable foam backing to compensate for design tolerances or uneven surfaces

การใช้งาน

การติดถาวรของสัญลักษณ์ ตัวอักษร;
เช่น ตัวอักษรแสดงการจัดประเภทรุ่นของรถ หรือข้อมูลเครื่องยนต์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|
| • Backing | PE foam | • Total thickness | 0.6 mm |
| • Type of adhesive | อะคริลิก | • Color | สีดำ |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| • Elongation at break | 320 % | • Static shear resistance at 70°C | ดี, กลาง |
| • Tensile strength | 11 N/cm | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 100 °C |
| • Static shear resistance at 40°C | ดี, กลาง | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น | 110 °C |



tesa® 62906

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| • Adhesion to ABS (initial) | 6 N/cm | • Adhesion to PET (after 14 days) | 19 N/cm |
| • Adhesion to ABS (after 14 days) | 19 N/cm | • Adhesion to Steel (initial) | 18 N/cm |
| • Adhesion to PC (after 14 days) | 19 N/cm | • Adhesion to Steel (after 14 days) | 19 N/cm |

ข้อมูลเพิ่มเติม

- Adhesion values refer to PV13 with PET liner

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=62906>