



tesa® 68737

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปฟิล์มสีดำ กาวสองหน้า anti-repulsion 100 ไมครอน

Product Description

tesa® 68737 เป็นเทปกาวสองด้าน ประกอบด้วย backing ชนิด PET สีดำและ กาวชนิดพิเศษ anti-repulsion

คุณสมบัติ tesa® 68737 :

- ความหนา: 100 ไมครอน
- คุณสมบัติ tesa® 68737 ผลักดีเยี่ยม
- การยึดเกาะสูงมากและต้านทานแรงฉีกได้สูง
- มีการใช้งานได้ดีในกระบวนการ converting
- ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี
- สีดำเพื่อให้ตรวจจับได้ง่ายหรือเพื่อการตกแต่ง

คุณสมบัติ

- Thickness: 100µm
- Excellent repulsion resistance properties
- High bonding strength and shear resistance
- Very good handling performance in converting processes
- Excellent resistance to demanding environmental conditions
- Black color for easy detection or design purposes

การใช้งาน

- การติดบนพื้นผิวโค้ง
- การติดบนพื้นดัดงอ
- การติด Antenna

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------|
| • Backing | PET film | • Total thickness | 100 µm |
| • Type of adhesive | Tackified Acrylic | • Color | สีดำ |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|--------|
| • Static shear resistance at 23°C | ดี, กลาง | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 85 °C |
| • Tack | ดี, กลาง | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลารสั้น | 140 °C |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68737>



tesa® 68737

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to ABS (initial)	6.4 N/cm	• Adhesion to PET (initial)	6.7 N/cm
• Adhesion to ABS (after 14 days)	10.9 N/cm	• Adhesion to PET (after 14 days)	10 N/cm
• Adhesion to PC (initial)	7.5 N/cm	• Adhesion to PI (initial)	7.6 N/cm
• Adhesion to PC (after 14 days)	11.5 N/cm	• Adhesion to PI (after 14 days)	11 N/cm
• Adhesion to PE (initial)	4.3 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	7.6 N/cm
• Adhesion to PE (after 14 days)	5.6 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	10.7 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของโลเนอร์:

PV40 กระดาษพลาสติกสีขาว/โลโก้สีแดง (71µm; 82 ก./ตรม.)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68737>