



# tesa® 68745

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปฟิล์มสีดำ กาวสองหน้า 80ไมครอน

### รายละเอียดสินค้า

tesa® 68745 เป็นเทปกาสองด้าน สีดำ ประกอบด้วย backing ชนิดPET สีดำและกาวtackified acrylic

tesa® 68745 คุณสมบัติเฉพาะ.

- มีแรงยึดติดเกาะบนพื้นผิวของวัสดุทั่วไป วัสดุที่มีพื้นผิวเรียบ และวัสดุที่มีพื้นผิวสม่ำเสมอได้ดี
- มีประสิทธิภาพและการใช้งาน coverting ได้ดีเนื่องจากมีแผ่น backing ชนิด PET ที่แข็งแรง
- สามารถปรับตำแหน่งการติดในขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนได้เนื่องจากมีการลดแรงยึดเกาะแรกสัมผัสผิว

### สาขาการใช้งาน

- การติดส่วนประกอบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- การติดป้ายชื่อ บัตรติดหน้าอกและป้ายนำหน้าคน
- การติดลดสายการตกแต่งและงานขึ้นรูป (mouldings) ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

### ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

### โครงสร้างผลิตภัณฑ์

|                |                   |              |       |
|----------------|-------------------|--------------|-------|
| • ตัวเทป       | PET film          | • ความหนารวม | 80 µm |
| • ประเภทของกาว | Tackified Acrylic | • สี         | สีดำ  |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

|                                |         |                                |       |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด            | 50 %    | • ทนต่อความชื้น                | ดีมาก |
| • ความทนต่อแรงดึง              | 20 N/cm | • ทนต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม        | ดี    |
| • Ageing resistance (UV)       | ดีมาก   | • ทนต่อสารเคมี                 | ดี    |
| • การติด                       | ต่ำ     | • ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C | ดี    |
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว  | 100 °C  | • ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C | ดี    |
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น | 200 °C  |                                |       |



# tesa® 68745

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### การยึดเกาะบน

|                                             |           |                                       |           |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| • การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)              | 7.5 N/cm  | • การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน)  | 7.5 N/cm  |
| • การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)        | 8.7 N/cm  | • การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)         | 3.2 N/cm  |
| • การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)       | 7.3 N/cm  | • การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน)   | 5.2 N/cm  |
| • การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน) | 8.8 N/cm  | • การยึดเกาะกับ PS (เริ่มต้น)         | 7.2 N/cm  |
| • การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)               | 8.8 N/cm  | • การยึดเกาะกับ PS (หลังจาก 14 วัน)   | 8.7 N/cm  |
| • การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)         | 10.3 N/cm | • การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น)        | 7.3 N/cm  |
| • การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)               | 3.5 N/cm  | • การยึดเกาะกับ PVC (หลังจาก 14 วัน)  | 12.2 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)         | 5 N/cm    | • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)       | 8.2 N/cm  |
| • การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น)              | 6.7 N/cm  | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) | 9.1 N/cm  |

### ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของLiner :

PV20 กระดาษพลาสติกสีน้ำตาล/โลโก้ฟ้า (71µm; 82 ก./ตรม.)

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา