




tesa® 58372

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

tesa® 58372 เป็นเทป PET สองหน้าโปร่งแสงพร้อมกาวอะคริลิกที่ทนไฟ

กาวอะคริลิกที่ทนไฟช่วยให้ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติป้องกันการลุกไหม้ที่ไม่เหมือนใคร และยังมีประสิทธิภาพในการยึดเกาะที่ดีแม้จะอยู่ในสภาพการเก็บรักษาเป็นเวลานาน แผ่นรอง PET ที่บางเป็นพิเศษให้ประสิทธิภาพการใช้งานที่ยืดเยื้อสำหรับวัตถุประสงค์ในการเคลือบ ชั้นกระดาษโลโก้สีขาว/แดง ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณสามารถลอกออกมาได้อย่างง่ายดาย โดยไม่มีคราบกาวตกค้าง

คุณสมบัติที่สำคัญของ tesa® 58372:

- ความหนา: 50µm
- สารหน่วงไฟต่อระดับ UL 94 VTM-0
- ประสิทธิภาพการยึดเกาะที่ดี
- ความน่าเชื่อถือในระยะยาว และความทนทานต่อการใช้งานได้ยาวนาน
- ประสิทธิภาพการจัดการที่ดีในกระบวนการผลิต
- เป็นไปตาม RoHS, REACH
- ปราศจากฮาโลเจน

สาขาการใช้งาน

tesa® 58372 สามารถนำมาใช้สำหรับการปิดผนึกชุดแบตเตอรี่ EV เมื่อเคลือบด้วยโฟม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายสารหน่วงไฟสำหรับตลาด E-mobility นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการติดตั้งทั่วไปโดยเฉพาะในระบบแบตเตอรี่ EV และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์เมื่อมีข้อกำหนดในการป้องกันการลุกไหม้

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PET film	• สี	โปร่งแสง
• ประเภทของกาว	Tackified Acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	69 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	glassine	• น้ำหนักของแผ่นลอก	80 g/m²
• ความหนารวม	50 µm	• สีของแผ่นลอก	logo สีขาว/แดง

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	125 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	ดี
• ทนต่อความชื้น	ดี		

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=58372>



tesa® 58372

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	5.1 N/cm	• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 3 วัน)	7.3 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 3 วัน)	7.1 N/cm	• การยึดเกาะกับ PI (เริ่มต้น)	5.9 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)	6.3 N/cm	• การยึดเกาะกับ PI (หลังจาก 3 วัน)	7.4 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 3 วัน)	6.8 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	7.1 N/cm
• Adhesion to ASTM (initial)	7.1 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 3 วัน)	8.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	6.3 N/cm		

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=58372>