

tesa® 4961

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปกระดาษ ชนิดกาวสองหน้า

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4961 ประกอบด้วยกาวรับเบอร์ธรรมชาติ และ backing กระดาษชนิดพิเศษ ระบบกาว"แข็ง" ทำให้ต้านทานแรงเฉือน (shear) ได้ดี และลอกออกได้โดยไม่มีคราบกาวตกค้าง

สาขาการใช้งาน

- การต่อแผ่นกระดาษและฟิล์ม
- การติดแผ่นขัดทราย
- การติดทั่วไปบนพื้นผิวเรียบ

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	flat paper	• ความหนารวม	205 µm
• ประเภทของกาว	ยางธรรมชาติ	• สี	สีขาว
• ประเภทของแผ่นลอก	glassine	• สีของแผ่นลอก	สีน้ำตาล

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	3 %	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	110 °C
• ความทนต่อแรงดึง	48 N/cm	• ทนต่อความชื้น	กลาง
• Ageing resistance (UV)	กลาง	• ทนต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม	กลาง
• การติด	ดี	• ทนต่อสารเคมี	กลาง
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	40 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	ดีมาก

tesa® 4961

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	4.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน)	4.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	5.1 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)	4.6 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)	4.2 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน)	5 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน)	4.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (เริ่มต้น)	4.7 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	5.2 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (หลังจาก 14 วัน)	5.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	5.1 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น)	3.8 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	3.4 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (หลังจาก 14 วัน)	4.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	3.3 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	5.2 N/cm
• การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น)	4.3 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	5.3 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=4961>