



tesa® 4134 Solar

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปอะคริลิก/PP โปร่งใส

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4134 Solar ผลิตจาก backing ชนิด PP และกาวอะคริลิกสูตรน้ำ

tesa® 4134 Solar มีคุณสมบัติ ดังนี้ .

- โปร่งใสและสะอาด • การยึดเกาะสูง
- ทนต่อการเสื่อมสภาพได้ดี
- จ่ายเทปง่ายโดยไม่มีการฉีกขาด
- ปราศจากกรดและสารทำลาย
- เป็นพอยล์ PP ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สาขาการใช้งาน

tesa® 4134 Solar ยึดเซลล์โซลาร์ในตำแหน่งระหว่างกระบวนการติดตั้ง

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|----------|---------------|-------|
| • ตัวเทป | BOPP | • ความหนาแน่น | 50 µm |
| • ประเภทของกาว | อะคริลิก | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-----|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 90 % | • การใช้งานอัตโนมัติ | ใช่ |
| • ความทนต่อแรงดึง | 27 N/cm | • การใช้งานแบบแมนนวล | ใช่ |

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 3.5 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® 4134 Solar

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 150°C (ช่วงสั้น ๆ)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04134>