



tesa® 68105

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปกาสองหน้า transfer tape กาอะคริลิกใส หนา 50ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® 68105 เป็น เทป transfer โปร่งใส หนา 50ไมครอน ที่เหมาะสมสำหรับความต้องการสูงในงานติดเคลือบ กา pure acrylic ช่วยให้ผลิตภัณฑ์นี้ติดได้ดีกับหมึกพิมพ์ รวมทั้งหมึกนำไฟฟ้า ความหนาของกาช่วยให้เกิดการยึดเกาะที่ดีบนฟิล์มพอลิเมอร์ มีการต้านทานแรงเฉือน (shear) สูง และมีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ แผ่น liner มีความทนความชื้นทำให้ผลิตภัณฑ์นี้มีขนาดที่เสถียรเหมาะกับการตัด

tesa® 68105 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ:

- ทนต่อแรงเฉือน (shear) สูงภายใต้เงื่อนไขที่อุณหภูมิสูง
- ง่ายต่อการจัดตำแหน่งในระหว่างกระบวนการประกอบ
- มีความทนทานที่ดีกับสารพลาสติกไซเซอร์
- outgassing ต่ำ
- ต้านทานต่อการเสื่อมสภาพ

สาขาการใช้งาน

- การเคลือบแผ่น overlays บน สวิตช์สัมผัส
- การติดป้ายชื่อและป้ายสินค้า
- การประกอบกาว่างฟิล์มเป็นชั้น ๆ ทุกชนิด

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	none	• ความหนาของแผ่นลอก	75 µm
• ประเภทของกา	pure acrylic	• สีของแผ่นลอก	โปร่งใส
• ประเภทของแผ่นลอก	PET		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม	ดีมาก
• การติด	กลาง	• ทนต่อสารเคมี	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	150 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	ดีมาก
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	200 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 70°C	ดีมาก
• ทนต่อความชื้น	ดี		



tesa® 68105

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	4.3 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน)	4.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	6 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)	2.1 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)	3.6 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน)	2 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน)	5.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (เริ่มต้น)	4.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (หลังจาก 14 วัน)	5.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	6.6 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น)	4 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	1.1 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (หลังจาก 14 วัน)	6.7 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	1.6 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	4.6 N/cm
• การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น)	3.5 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	6.7 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา