




tesa® 61315

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปฟิล์มสีดำ กาวสองหน้า ประสิทธิภาพสูง 300ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® 61315 เป็นเทปสีดำ กาวสองด้าน ประกอบด้วยbacking ชนิด PET หนาสีดำ และกาว tackified acrylic

คุณสมบัติพิเศษ:

- ความหนา: 300ไมครอน
- การยึดเกาะสูงมาก
- คุณสมบัติ push out resistance ชั้นสูง

*ทนต่อแรงกระแทก (shock) ได้ดี

- ควบคุมจัดการง่ายและมีประสิทธิภาพที่ดีเนื่องจากด้านหลังเป็น PET ที่แข็งแรง
- ทนต่อสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม
- สีดำสำหรับการตรวจจับง่ายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการออกแบบ

สาขาการใช้งาน

- การติดเลนส์ในโทรศัพท์มือถือ
- การติดประกอบจอสัมผัส

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PET film	• สี	สีดำ
• ประเภทของกาว	Tackified Acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	69 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	glassine	• น้ำหนักของแผ่นลอก	80 g/m²
• ความหนารวม	300 µm	• สีของแผ่นลอก	สีขาวพร้อมด้วย tesa logo

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	80 %	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	200 °C
• ความทนต่อแรงดึง	140 N/cm	• ทนต่อความชื้น	ดีมาก
• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่อแรงเหวี่ยงแบบสถิตที่ 23°C	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะยาว	100 °C	• ทนต่อแรงเหวี่ยงแบบสถิตที่ 40°C	ดี



tesa® 61315

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	16 N/cm	• การยึดเกาะกับ PC (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	25 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	19.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PC (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	22 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	19.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PMMA (เริ่มต้น)	22 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	16 N/cm	• การยึดเกาะกับ PMMA (หลังจาก 14 วัน)	25 N/cm
• การยึดเกาะกับกระจก (เริ่มต้น)	22 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	20.3 N/cm
• การยึดเกาะกับกระจก (หลังจาก 14 วัน)	23 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	24 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	23 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	25 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	24 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	20.8 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา