



tesa® 70415

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทป Bond & Detach สีขาวกาวสองหน้า 150ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® 70415 เป็นเทปกาวสองด้าน สำหรับติดประกอบ สามารถดึงออกได้โดยการยืดแถบกาวในแนวระนาบ (แถบยาว)

tesa® 70415 คุณสมบัติ :

- ความหนา: 150ไมครอน
- การยึดเกาะสูงมาก
- คุณสมบัติ push out และ shock resistance ที่ดีขั้นสูง
- สามารถดึงออกได้แม้จะใช้งานเป็นระยะเวลานานโดยการยืดแถบกาวออก

สาขาการใช้งาน

- การติดยึดชั่วคราวของส่วนประกอบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกระบวนการผลิต
- การติดส่วนประกอบแบบถาวรในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมด้วยทางเลือกที่จะถอดชิ้นส่วนเพื่อซ่อมแซมหรือการรีไซเคิล

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|--------------------|-----------|---------------------|----------|
| • ตัวเทป | none | • สี | สีขาว |
| • ประเภทของกาว | ชนิดพิเศษ | • ความหนาของแผ่นลอก | 72 µm |
| • ประเภทของแผ่นลอก | glassine | • สีของแผ่นลอก | สีน้ำตาล |
| • ความหนารวม | 150 µm | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| • ทนต่อแรงฉีกแบบสถิตที่ 23°C | ดีมาก | • ลอกได้โดยไร้สารตกค้าง | ใช่ |
| • ทนต่อแรงฉีกแบบสถิตที่ 40°C | ดีมาก | • แกะออกได้หลังจาก 14 วัน (23°C) | ดีมาก |
| • ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม | ใช่ | | |

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|---|---------|---------------------------------------|---------|
| • การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น) | 10 N/cm | • การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น) | 8 N/cm |
| • การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน) | 10 N/cm | • การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน) | 8 N/cm |
| • การยึดเกาะกับแมกนีเซียม (เริ่มต้น) | 8 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) | 13 N/cm |
| • การยึดเกาะกับแมกนีเซียม (หลังจาก 14 วัน) | 8 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) | 13 N/cm |



tesa® 70415

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=70415>