




tesa® 60261

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

tesa® 60261 เทปกาสองหน้าสีเทาบางพิเศษที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าในตัว ประกอบด้วยแผ่นรองหลัง non-woven เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและกาอะคริลิกที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า

มีคุณสมบัติ:

- การนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมในทิศทาง XYZ แม้นในอุณหภูมิและความชื้นสูง
- ระดับการยึดเกาะสูงแม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
- ความเข้ากันได้ดีเยี่ยมและการปรับตัวเข้ากับพื้นผิวที่ไม่เรียบ
- ความสามารถตัดเป็นชิ้นงานได้ดีมาก

สาขาการใช้งาน

- การใช้งาน EMC เช่นการต่อสายดิน
- การใช้งานไฟฟ้าสถิต

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	conductive non-woven	• สี	สีเทา
• ประเภทของกา	conductive acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	50 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	ฟิล์ม PET	• สีของแผ่นลอก	โปร่งใส
• ความหนารวม	25 µm		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาดำเนินการ	200 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	ดีมาก
• การแกะแผ่นลอก	ลอกง่าย	• แรงต้านพื้นผิวบนแนวแกน xyz	0.2 Ohm / square
• ทนต่อการสัมผัสตามแนวความหนา (เริ่มต้น)	0.02 Ohm / square inch		

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	5.6 N/cm
---------------------------------------	----------



tesa® 60261

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พยายาม ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60261>