



tesa® 4541

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปผ้าชนิดไม่เคลือบผิว ติดแนบสนิทได้ดีกับผิวโค้ง

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4541 เป็นเทปผ้าชนิดไม่เคลือบผิวที่ทนต่อการฉีกขาดสูง backing เป็นผ้าทอเรยอน 145 mesh และกาวรับเบอร์ธรรมชาติ tesa® 4541 มีความยืดหยุ่นสูงและติดแนบสนิทได้ดีกับพื้นผิวโค้งรองรับกับการใช้งานที่หลากหลาย

คุณสมบัติ:

- มีการยึดเกาะที่ดีแม้บนพื้นผิวที่หยาบและเป็นมัน
- ปรับตัวติดได้ดีกับพื้นผิวที่ไม่เรียบสม่ำเสมอได้โดยไม่ยับ
- ง่ายต่อการเขียนหรือทำเครื่องหมายบนเทป

*tensile strength สูงมาก

- เรียบและติดแนบสนิทกับพื้นผิวโค้งได้ดี
* แบ่งประเภทตาม FMVSS 302: *SE / NBR ทำให้ไฟดับได้เอง และไม่มีอัตราการเผาไหม้
- มี 5 สี: สีดำ, สีขาว, สีเทา, สีแดง, สีน้ำตาล

ด้านที่ยั่งยืน



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <https://www.tesa.com/product-sustainability>

สาขาการใช้งาน

- การปิดผนึกกล่องที่หนัก ถังและกระป๋องแบบแมนนวลและการใช้เครื่องจักร
- การปิดผนึกกล่องบรรจุฟิล์ม กล่องขนมสายและการปิดช่องว่าง
- การมัดรวมวัสดุที่เป็นเส้น แท่งและสาย
- การพันสายไฟ
- การป้องกันขอบ
- การเสริมแรงปกหนังสือ
- การติดคลิปพลาสติกเข้ากับท่อร้อยสายไฟ
- การเสริมแรงไม้ฮอกกี
- การใช้งานรูปแบบต่าง ๆ ในการดูแลสุขภาพสัตว์สำหรับการทำแผลสัตว์ใหญ่และเล็ก

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|----------------|--|--------|
| • ตัวเทป | uncoated cloth | • ประกอบด้วยคาร์บอนจากชีวมวลทั้งหมด 86 % | |
| • ประเภทของกาว | ยางธรรมชาติ | (ไม่รวมไลเนอร์, ตามมาตรฐาน DIN EN 16640) | |
| | | • ความหนาแน่น | 270 µm |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04541>



tesa® 4541

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------|------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 16 % | • ทนต่อการขีดถู | ดี |
| • ความทนต่อแรงดึง | 90 N/cm | • ลักษณะแบคกิ้ง (ตามการมองเห็น) | matt |
| • ความทนต่ออุณหภูมิ
(สามารถลอกออกได้จากอลูมิเนียมหลังจากติดแล้ว
30 นาที) | 130 °C | • เขียนง่าย | ใช่ |
| • ตาข่าย | 145 threads/inch ² | | |

การยึดเกาะบน

- การยึดเกาะกับเหล็ก 3.6 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

สอดคล้องกับ LV 312-1 Dielectric strength

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04541>