



tesa® 62530

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปโฟม PE ชนิดกาวสองหน้า

รายละเอียดสินค้า

tesa® 62530 เป็นเทปโฟม PE กาวสองด้าน สำหรับการใช้งานการติดตั้งทั่วไป ประกอบไป backing ชนิด PE closed cell อ่อนตัวสูงสามารถแนบติดได้ดีกับทุกสภาพผิว และกาว tackified acrylic

คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์:

- การยึดเกาะที่ติดบนพื้นผิวที่เป็น structured
- กาวอเนกประสงค์สำหรับการยึดเกาะสูงทั้งในพื้นผิวหลายประเภท
- เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง: ทนต่อ UV น้ำและการเกิดริ้วรอย
- มีการยึดเกาะทันทีที่แข็งแรงแม้ใช้แรงกดต่ำ
- ชับแรง cold shock ได้ดีมาก

สาขาการใช้งาน

- ครอบหน้าต่าง
- กรอบหน้าต่าง
- ซิลกันฝุ่นละอองและความชื้น
- องค์ประกอบสำหรับประตูหน้าต่าง

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PE foam	• ความหนาแน่น	3000 µm
• ประเภทของกาว	Tackified Acrylic	• สี	สีดำ/สีขาว

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	160 %	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	80 °C
• ความทนต่อแรงดึง	13.3 N/cm	• ทนต่อสารเคมี	ดีมาก
• Ageing resistance (UV)	ดี	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	ดี
• การติด	ดี	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	80 °C		



tesa® 62530

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	6 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน)	6 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	6 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)	6 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)	6 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน)	6 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน)	6 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (เริ่มต้น)	6 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	6 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (หลังจาก 14 วัน)	6 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	6 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น)	6 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	2 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (หลังจาก 14 วัน)	6 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	2 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	6 N/cm
• การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น)	6 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	6 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

การยึดเกาะ:

- ค่าแรกเริ่ม: โฟมฉนวนบนเหล็ก, อะลูมิเนียม, ABS, PC, PS, PET, PVC
- หลังจาก 14 วัน: โฟมฉนวนบนเหล็ก, อะลูมิเนียม, ABS, PC, PS, PET, PVC, PE, PP

คุณสมบัติ dampening และทนต่ออุณหภูมิได้รับการรับรองจากสถาบัน IFT เยอรมนี (รายงานเลขที่ 13-003011-PR02)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=62530>