



tesa® 51967

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปฟิล์มสีดำ กาวสองหน้า 160 ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® 51967 เป็นเทปกาวสองด้าน สีดำ ซึ่งประกอบด้วย backing ชนิด PET และกาว tackified acrylic

tesa® 51967 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ.

- holding power สูงมากแม้ที่อุณหภูมิสูง
- ประสิทธิภาพการ converting ขึ้นสูงเนื่องจาก backing ชนิด PET ที่แข็งแรงและลดการไหลของมวลกาว
- คุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีแม้จะเป็นวัสดุ LSE

สาขาการใช้งาน

- การติดเลนส์เข้ากับตัวเรือนโทรศัพท์มือถือ
- การติดชิ้นส่วนพลาสติก ABS ในอุตสาหกรรมยานยนต์.
- การติดลดสายประดับตกแต่งและงานขึ้นรูป (mouldings) ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PET film	• ความหนาแน่น	160 µm
• ประเภทของกาว	Tackified Acrylic	• สี	สีดำ

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	50 %	• ทนต่อความชื้น	ดีมาก
• ความทนต่อแรงดึง	20 N/cm	• ทนต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม	ดี
• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่อสารเคมี	ดี
• การติด	ดี	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะยาว	100 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะสั้น	200 °C		



tesa® 51967

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	9.8 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน)	10.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	10.8 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)	5.3 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)	9.6 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน)	7 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน)	12.2 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (เริ่มต้น)	10.2 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	11.7 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (หลังจาก 14 วัน)	11.1 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	13.1 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น)	8.9 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	5.2 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (หลังจาก 14 วัน)	11.9 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	5.7 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	12 N/cm
• การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น)	9.3 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	13.4 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา