



tesa® 68582

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปฟิล์มใส กาวสองหน้ากาวที่แตกต่างกัน 50ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® 68582 เป็นเทปโปร่งใส กาวสองด้าน ประกอบด้วย backing ชนิด PET และ กาวtackified acrylic น้ำหนักเคลือบของกาวด้านเปิดออกจากรม้วนสูงกว่าด้านที่ปิดด้วยliner

tesa® 68582 มีคุณสมบัติดังนี้

- ความหนา: 50ไมครอน
- ระดับการยึดเกาะสูงในกาวด้านเปิดออกจากรม้วน, ระดับการยึดเกาะต่ำในกาวด้านปิดด้วยliner
- ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี
- มีประสิทธิภาพดีในกระบวนการ converting

สาขาการใช้งาน

- การติดพื้นผิวที่แตกต่างกันสองชิ้นงาน ชิ้นงานที่หนึ่งง่ายที่จะติดและอีกแผ่นงานหนึ่งเทปติดได้ยาก

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PET film	• สี	โปร่งใส
• ประเภทของกาว	Tackified Acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	122 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	กระดาษเคลือบ PE	• น้ำหนักของแผ่นลอก	120 g/m²
• ความหนารวม	50 µm	• สีของแผ่นลอก	logo สีขาว/น้ำเงิน

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	50 %	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	200 °C
• ความทนต่อแรงดึง	20 N/cm	• ทนต่อความชื้น	ดีมาก
• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่อสารเคมี	ดีมาก
• การติด	กลาง	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	100 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	กลาง



tesa® 68582

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	6.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PE (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	2.6 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	7.9 N/cm	• การยึดเกาะกับ PE (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	1.6 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	6.6 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น)	6.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	4.2 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน)	7 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	8.2 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจากผ่านไป 14 วัน)	5.6 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	9.7 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	4.4 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	7.2 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	8 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	5.4 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	9.2 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	3.6 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	7.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	4.7 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	5 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา