



tesa® 50103

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปฟิล์ม PET สำหรับการยึดติดสายเคเบิลภายในรถยนต์

รายละเอียดสินค้า

tesa® 50103 เป็นเทปฟิล์ม PET กับกาวอะคริลิก ใช้สำหรับงานติดภายในรถยนต์

คุณสมบัติ:

*ไม่มี liner

- เหมาะสำหรับพื้นไม้เรียบ ผิวขรุขระและผิวภายในที่ติดยาก
- ใช้งานได้ดีแม้ในพื้นที่ที่ไม่ผ่านการ pretreatment มาก่อน
- ทนต่อการฉีกขาด

*แรงดึงจากม้วนต่ำและเสถียร

- สามารถใช้กับเครื่องจ่ายเทปอัตโนมัติ

สาขาการใช้งาน

การติดสายเคเบิล

ยึดติดได้อย่างรวดเร็วทั้งสายเคเบิลแบบแบนและแบบกลม

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|----------|-----------------|---------|
| • ตัวเทป | PET film | • สี | โปร่งใส |
| • ประเภทของกาว | อะคริลิก | • ความหนาของเทป | 90 µm |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|-------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 65 % | • ฉีกได้ด้วยมือ | ต่ำ |
| • ความทนต่อแรงดึง | 45 N/cm | • ทนต่อแรงเสียดแบบสถิต | กลาง |
| • การติด | ดี | • สาร VOC ต่ำ | ดีมาก |
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลานาน | 160 °C | • เหมาะสำหรับพื้นผิวที่ขรุขระ | ดีมาก |

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|--|----------|--|----------|
| • การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น) | 6 N/cm | • การยึดเกาะกับผ้าฟลีส PET (เริ่มต้น) | 3.4 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 3 วัน) | 7.2 N/cm | • การยึดเกาะกับผ้าฟลีส PET Headliner A (หลังจาก 3 วัน) | 5.9 N/cm |
| • การยึดเกาะกับผ้าฟลีส PET (หลังจาก 3 วัน) | 4.1 N/cm | • การยึดเกาะกับผ้าฟลีส PET Headliner A (เริ่มต้น) | 5.8 N/cm |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=50103>



tesa® 50103

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

AF89 = ฉีกได้ด้วยมือ

แผนก automation and application ของ tesa สามารถจัดทำอุปกรณ์และเครื่องมือที่ออกแบบเองตามความต้องการของลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ค่าการยึดเกาะกับ:

PET

พื้นผิว PET fleece

PET fleece Headliner A

ไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลจำเพาะสินค้า

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดทำจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=50103>