



tesa® 68732

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปฟิล์มสีดำ กาวสองหน้า anti-repulsion 50ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® 68732 เป็นเทปกาวสองด้าน ประกอบด้วย backing ชนิดฟิล์ม PET สีดำ และกาวพิเศษ ชนิด anti-repulsion

tesa® 68732 มีคุณสมบัติคือ :

- ความหนา: 50ไมครอน
- คุณสมบัติ repulsion resistanceดีเยี่ยม
- การยึดเกาะสูงมากและต้านทานแรงเฉือน (shear) ได้สูง
- ใช้งานได้ดีมากในกระบวนการ converting
- ทนต่อสภาพแวดล้อมรุนแรงได้ดีเยี่ยม
- สีดำเพื่อให้ตรวจจับได้ง่ายหรือเพื่อการตกแต่ง

สาขาการใช้งาน

- การติดบนพื้นผิวโค้ง
- การติดบนพื้นดัดง
- การติด Antenna

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|-------------------|--------------|-------|
| • ตัวเทป | PET film | • ความหนารวม | 50 µm |
| • ประเภทของกาว | Tackified Acrylic | • สี | สีดำ |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-------------------------------|-------|--------------------------------|--------|
| • การติด | กลาง | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลานั้น | 140 °C |
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 85 °C | • ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C | ดีมาก |

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|--------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น) | 4.6 N/cm | • การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น) | 5.1 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน) | 7 N/cm | • การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน) | 7.3 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น) | 5.6 N/cm | • การยึดเกาะกับ PI (เริ่มต้น) | 5.4 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน) | 7.5 N/cm | • การยึดเกาะกับ PI (หลังจาก 14 วัน) | 7.7 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น) | 3.1 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) | 5.5 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน) | 4.6 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) | 7 N/cm |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68732>



tesa® 68732

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของliner:

PV40 กระดาษกลาสสีเทา/โลโก้สีแดง (71µm; 82 ก./ตรม.)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68732>