



tesa® 66022 low VOC



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

กาอะคริลิคสูตรน้ำ เสริมแรงด้วย PET Scrim สำหรับการติดงานภายในยานยนต์ขนาดความหนา 220 ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® 66022 เป็นกาอะคริลิคสูตรน้ำโปร่งใส อ่อนตัวปรับตัวติดแนบได้สนิทได้กับทุกสภาพผิว เสริมความแข็งแรงด้วย PET mesh

คุณสมบัติ:

- ค่า VOC รวมต่ำมากและไม่มีสารประกอบที่อันตราย
- แรงเชื่อมยึดเริ่มต้นสูงและแรงยึดเกาะสูง
- มีความอ่อนตัวออกแบบสำหรับติดได้ตามสภาพผิว 3 มิติ
- มีคุณสมบัติ conformability ที่ดีเยี่ยมและมีความเสถียร
- มีการยึดเกาะเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมบนพื้นผิวภายในตัวรถที่มีความหลากหลาย
- เหมาะสำหรับยึดเกาะพลาสติกชนิดไม่มีขี้, โฟม, ผ้าสักหลาดและผ้าต่างๆ
- โครงร่างตาข่ายช่วยเสริมแรงให้กับพื้นผิวมีความยืดหยุ่นเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ converting และการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาการใช้งาน

การยึดติดที่แน่นหนาบนพื้นผิวที่เรียบและขรุขระทั้งแนวตั้งและแนวนอน
เช่น การติดวัสดุดูดซับพลังงาน(HIC, แผ่นกันกระแทก ...)

การติดพลาสติกและพลาสติก LSE

*ซึ่งยากต่อการเกาะติด

*รองรับงานเบาได้ถาวร

การเคลือบหรือการติดบนพื้นผิวที่ติดยาก นุ่ม เบาและผิวเรียบ

*การประกอบและยึดติดรูปทรงโค้งงอทำให้มั่นใจได้ในความแน่นรอบ ๆ ขอบในทันที

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	none	• สี	โปร่งใส
• ประเภทของกา	อะคริลิคสูตรน้ำ	• ความหนาของแผ่นลอก	71 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	glassine	• สีของแผ่นลอก	logo สีน้ำตาล/น้ำเงิน

ประเภทของสินค้า

- รูปแบบที่มีจำหน่าย 220 µm (tesa® 66022)



tesa® 66022

low VOC

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- การติด ดีมาก
- ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิสูงสุด 40 °C
- ค่าการต้านทานความร้อนสูงสุด 200 °C
- สาร VOC ต่ำ ดีมาก
- เหมาะสำหรับพื้นผิวที่ขรุขระ ดีมาก

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| • การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น) | 17 N/cm | • การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น) | 14 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 3 วัน) | 18 N/cm | • การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 3 วัน) | 16 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น) | 19.1 N/cm | • การยึดเกาะกับ PS (เริ่มต้น) | 17.7 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 3 วัน) | 19.4 N/cm | • การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น) | 12 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น) | 9.2 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) | 12.3 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น) | 16.2 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 3 วัน) | 17.3 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 3 วัน) | 18.1 N/cm | | |

การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ

การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ
23°C, 50% RH, เก็บไว้ในกล่องเดิม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ออกแบบมาให้มีค่า VOC ต่ำ (สารประกอบอินทรีย์ระเหย) ตามข้อกำหนดยานยนต์โดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่น (MHLW) และสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น (JAMA) ที่จำกัดความเข้มข้นของสารพิษเคมี 13 ชนิด ตามมาตรฐานของ Toyota TSK0508G เทปของเราจึงมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดยานยนต์ญี่ปุ่น

ค่าการยึดเกาะกับ:

PVC
PP
ABS
PC
PET
PS
PE

ไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลจำเพาะสินค้า

PV20 โลเนอร์กลาสซินสีน้ำตาล / โลโก้ tesa สีฟ้า
โลเนอรุ่นอื่น ๆ มีให้ตามสั่ง



tesa® 66022 low VOC

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=66022>