



tesa® 4985

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทป Transfer ยึดติดสูง

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4985 เป็นเทป transfer โปร่งใสใช้กาวอะคริลิกโมดิฟายด์ สามารถยึดติดได้แม้เป็นพื้นผิวที่ขรุขระ

tesa® 4985 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ

- มีคุณสมบัติอ่อนตัวแนบติดสนิทไปกับพื้นผิวโค้งได้ดีเยี่ยมเนื่องจากโครงสร้างของเทป
- คุณสมบัติการจ่ายเทปดี (ด้วยตัวจ่ายเทป tesa® 6013)

สาขาการใช้งาน

- การติดโปสเตอร์และรูปภาพ
- การติดผ้าสำหรับหนังสือลายแพทเทิร์น
- การต่อแผ่นกระดาษ

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	none	• ความหนาของแผ่นลอก	71 µm
• ประเภทของกาว	Tackified Acrylic	• น้ำหนักของแผ่นลอก	80 g/m ²
• ประเภทของแผ่นลอก	glassine	• สีของแผ่นลอก	สีน้ำตาล

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม	ดี
• การติด	ดีมาก	• ทนต่อสารเคมี	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	80 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	กลาง
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	200 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	ต่ำ
• ทนต่อความชื้น	ดีมาก		



tesa® 4985

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	6.9 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน)	6.4 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	9.3 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)	3.5 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)	7.1 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน)	5.7 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน)	10 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (เริ่มต้น)	7.2 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	7.6 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (หลังจาก 14 วัน)	9.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	9.7 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น)	6.8 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	4.1 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (หลังจาก 14 วัน)	9.4 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	4.9 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	8 N/cm
• การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น)	4.9 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	11.1 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา