




tesa® 68962

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



50µm double sided transparent high performance film tape

Product Description

tesa® 68962 เป็นเทปกาวสองหน้า ประกอบด้วย backing ชนิดฟิล์ม PET โปร่งใส และกาวพิเศษ

คุณสมบัติพิเศษ:

- ความหนา: 50µm
- แรงยึดเกาะดีเยี่ยม
- คุณสมบัติการยึดเกาะที่รวดเร็ว
- ทนต่อแรงเฉือนได้ดีมาก
- ประสิทธิภาพการต้านแรงผลักที่ดีมาก
- ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ต้องการได้ดีเยี่ยม

คุณสมบัติ

- Thickness: 50µm
- Excellent bonding strength
- Quick bonding property
- Very good shear resistance
- Very good anti-repulsion performance
- Excellent resistance to demanding environmental conditions

การใช้งาน

- การติดตั้งส่วนประกอบ
- การติดตั้งตาข่าย

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing	PET film	• Color of liner	logo สีขาว/แดง
• Total thickness	50 µm	• Thickness of liner	71 µm
• Color	โปร่งใส	• Weight of liner	80 g/m ²



tesa® 68962

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|-------|
| • Elongation at break | 50 % | • Humidity resistance | ดีมาก |
| • Tensile strength | 7 N/cm | • Static shear resistance at 40°C | ดีมาก |
| • Ageing resistance (UV) | ดีมาก | • Tack | ต่ำ |

ค่าการยึดเกาะ

- | | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| • Adhesion to PC (initial) | 11 N/cm | • Adhesion to PP (initial) | 8.5 N/cm |
| • Adhesion to PC (after 14 days) | 11 N/cm | • Adhesion to PP (after 14 days) | 8.5 N/cm |
| • Adhesion to PE (initial) | 8 N/cm | • Adhesion to Steel (initial) | 12.1 N/cm |
| • Adhesion to PE (after 14 days) | 8.5 N/cm | • Adhesion to Steel (after 14 days) | 12.5 N/cm |

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68962>