



tesa® ACXplus 7063 High Adhesion

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ACX^{plus} แรงยึดเกาะสูง 800 ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® ACX^{plus} 7063 เป็นเทปโฟมอะคริลิกสีดำ

ประกอบด้วยอะคริลิกประสิทธิภาพสูง เทปกาวนี้มีพลังยึดเกาะ stress dissipation และความทนต่ออุณหภูมิและสภาพอากาศได้ดี.

ด้วยลักษณะพิเศษเป็นเอกลักษณ์ของสูตรกาวนี้

เป็นการรวมกันของระดับการยึดติดที่สูงมากกับความทนทานและด้านการซึมผ่านของสาร plasticizer

เป็นการออกแบบพิเศษเพื่อใช้ยึดติดกับ “วัตถุที่ยากต่อการยึดเกาะ” เช่น พื้นผิวที่เคลือบด้วยสีผง หรือพลาสติก แม้แต่การใช้กับวัตถุเหล่านี้ติดกับวัตถุที่เป็นโลหะทุกชนิด หรือการติด โลหะ/โลหะ เทปนี้ใช้งานได้สะดวกเนื่องจากมีกระบวนการที่มีความปลอดภัยสูง

แกนโฟมอะคริลิกที่มีคุณสมบัติ visco-elastic จะช่วยชดเชยการยึดตัวเนื่องจากความร้อนที่เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นของชิ้นส่วนต่างๆ ที่ยึดเกาะกันอยู่

เทปกาวนี้ให้คุณสมบัติเชื่อมยึดติดสูงได้ทันทีที่ติดและแรงยึดเกาะสูงมาก

สาขาการใช้งาน

การยึดติดวัสดุที่ติดยาก เช่น

- รางกันชน
- ใบมีดและแผงที่เคลือบสีผง
- Air distributaries

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|-------------------|--------------|--------|
| • ตัวเทป | foamed acrylic | • ความหนารวม | 800 µm |
| • ประเภทของกาว | Tackified Acrylic | • สี | สีดำ |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-------------------------------|-------|---------------------------------|--------|
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 70 °C | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลารสั้น | 170 °C |
|-------------------------------|-------|---------------------------------|--------|

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| • การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น) | 13 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) | 24 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน) | 22 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) | 40 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น) | 3 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 3 วัน) | 40 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน) | 6 N/cm | | |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07063>



tesa® ACXplus 7063 High Adhesion

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

PV 22 = โลเนอร์กระดาษเคลือบ PE สีขาวตรา tesa® ACX^{plus}

PV 24 = โลเนอร์ฟิล์มสีฟ้า

ค่าการยึดเกาะกับ PMMA, glass and aluminum ไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลจำเพาะสินค้า.

tesa® ACX^{plus} 7063 ได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน UL746C. UL File QOQW2.E309290

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ไດ เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ไດ ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07063>