




tesa® ACXplus 70725

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ACX^{plus} ความหนานสูง 2400ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® ACX^{plus} 70725 เป็นเทปโฟมอะคริลิกสีดำ ประกอบด้วยระบบอะคริลิกคุณภาพสูง เนื่องจากส่วนประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ มีการผสมผสานคุณสมบัติทนต่ออุณหภูมิได้ดีและมีคุณสมบัติ cold shock resistance ที่โดดเด่น เทปนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการยึดติดแบบถาวร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานร่วมกับ tesa Adhesion Promoters แกนโฟมอะคริลิกที่มีคุณลักษณะ visco-elastic ช่วยลดความเสี่ยงการยึดตัวที่แตกต่างกันของชิ้นส่วนที่นำมายึดเกาะกันที่เกิดจากความร้อนที่เปลี่ยนแปลงไป

สาขาการใช้งาน

การติดแผง แผ่น และส่วนประกอบในการประดับตกแต่งตกแต่งสำหรับอุตสาหกรรมต่อไปนี้:

- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในงานผลิต
- ลิฟท์
- โซลาร์
- การขนส่ง
- รถยนต์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|----------------|--------------|---------|
| • ตัวเทป | foamed acrylic | • ความหนารวม | 2400 µm |
| • ประเภทของกาว | pure acrylic | • สี | สีดำ |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 120 °C | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลานั้น | 220 °C |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------|

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| • การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น) | 4 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) | 37 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน) | 5 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 3 วัน) | 37 N/cm |
| • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) | 20 N/cm | | |



tesa® ACXplus 70725

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

PV24 = โลเนอร์ฟิล์มสีฟ้า

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=70725>