



tesa® ACXplus 7065 High Adhesion

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ACX^{plus} แรงยึดเกาะสูง หน้า 1200 ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® ACX^{plus} 7065 เป็นเทปโฟมอะคริลิกสีดํา ประกอบด้วยอะคริลิกประสิทธิภาพสูง เทปกาวนี้มีพลังยึดเกาะสูง มีคุณสมบัติ stress dissipation และมีความทนต่ออุณหภูมิสูงและทนต่อสภาวะอากาศได้ดี.

ด้วยลักษณะพิเศษเป็นเอกลักษณ์ของสูตรกาวนี้ซึ่งเป็นการรวมกันของแรงยึดติดที่สูงมากกับความหนานุ่มและด้านการซึมผ่านของสาร plasticizer เป็นการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้ยึดติดกับ “วัตถุที่ยากต่อการยึดเกาะ” เช่น พื้นผิวที่เคลือบด้วยสีผง หรือวัสดุพลาสติก แม้แต่การใช้ติดวัสดุเหล่านี้กับวัสดุที่เป็นโลหะทุกชนิด หรือการติด โลหะ/โลหะ เทปนี้ใช้งานได้ง่ายและสะดวก

แกนโฟมอะคริลิกที่มีคุณสมบัติ visco-elastic จะช่วยชดเชยการขยายตัวเนื่องจากความร้อนที่เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นของชิ้นส่วนต่างๆ ที่ยึดเกาะกันอยู่
เทปกาวนี้ให้แรงยึดติดสูงได้ทันทีที่ติดและมีแรงยึดเกาะสูงมาก

สาขาการใช้งาน

การยึดติดวัสดุที่ติดยาก เช่น

- รางกันชน
- ใบบิดและแผ่นชิ้นงานต่างๆ ที่เคลือบสีผง
- Air distributaries

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|-------------------|--------------|---------|
| • ตัวเทป | foamed acrylic | • ความหนารวม | 1200 µm |
| • ประเภทของกาว | Tackified Acrylic | • สี | สีดํา |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-------------------------------|-------|---------------------------------|--------|
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 70 °C | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลารสั้น | 170 °C |
|-------------------------------|-------|---------------------------------|--------|

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| • การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น) | 15 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) | 30 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน) | 30 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) | 48 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น) | 4 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 3 วัน) | 48 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน) | 7 N/cm | | |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07065>



tesa® ACXplus 7065 High Adhesion

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

PV 22 = โลเนอร์กระดาษเคลือบ PE สีขาวตรา tesa® ACX^{plus}

PV 24 = โลเนอร์ฟิล์มสีฟ้า

ค่าการยึดเกาะกับ PMMA, glass and aluminum ไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลจำเพาะสินค้า.

tesa® ACX^{plus} 7065 ได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน UL746C. UL File QOQW2.E309290

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07065>