




tesa® ACXplus 7044 Gray / White

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ACX^{plus} สีเทา/สีขาว 1000ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® ACX^{plus} 7044 เป็นเทปโพรเมคริลิก มีสีขาวและสีเทา

ประกอบด้วยกาอะคริลิกประสิทธิภาพสูง และมีพลังการยึดเกาะที่โดดเด่น, คุณสมบัติ stress dissipation และทนต่ออุณหภูมิและสภาพอากาศ .

เนื่องจากการรวมกันของคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูงมากและยังสามารถดูดซับและลด dynamic load สูงได้ ใช้ติดได้แม้กับวัสดุที่ยากต่อการยึดเกาะ เช่น พลาสติก และโลหะทุกชนิด เทปนี้ให้การติดที่ปลอดภัยสูงในกระบวนการติด

tesa® ACX^{plus} 7044 ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อช่วยให้ยึดติดส่วนประกอบที่มองไม่เห็นร่องรอยการติด

มีสีขาวหรือสีเทาเพื่อให้เข้ากันกับพื้นผิวโลหะ และพลาสติก และหลีกเลี่ยงการสะท้อนแสงออกจากวัสดุโปร่งแสงและที่นำมาตกแต่ง .

สำหรับการใช้งานภายนอก งานกลางแจ้งแบบถาวร แนะนำให้ใช้ tesa® ACX^{plus} High Resistance (707x)

สาขาการใช้งาน

การติดวัสดุติดยาก เช่น :

- การติดแผงตกแต่ง, เช่น กระจกบานตู้เย็นหรือประตู
- การติดแถบตกแต่ง เช่น ฝาครอบเครื่องล้างจาน
- การติดกระจกกับกระจกหรือกระจกกับโลหะ เช่น ผนังพาร์ทิชันและประตูกระจก

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|---------------|----------------|---------------|---------|
| • ตัวเทป | filled acrylic | • ความหนาแน่น | 1000 µm |
| • ประเภทของกา | pure acrylic | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 110 °C | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลสั้น | 200 °C |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| • การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น) | 9 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) | 21 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน) | 34 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) | 36 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น) | 2 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 3 วัน) | 36 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน) | 2 N/cm | | |



tesa® ACXplus 7044 Gray / White

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

PV 28 = โลเนอร์ฟิล์มสีฟ้า ปลอดภัยซิลิโคน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07044>