



tesa® ACXplus 7074

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ACX^{plus} ความทนทานสูง 1500ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® ACX^{plus} 7074 เป็นเทปเนื้อโฟมอะคริลิกสีดำ ประกอบด้วยอะคริลิกประสิทธิภาพสูง และเนื่องจากส่วนประกอบที่มีลักษณะพิเศษ เทปชนิดนี้เป็นการรวมกันของความทนต่ออุณหภูมิกับคุณสมบัติ cold shock resistance ที่ต่ำถึง -40 องศาเซลเซียส เป็นการออกแบบเพื่อการใช้งานภายนอกอาคารที่มีความต้องการสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ร่วมกับ tesa Adhesion Promoters แกนโฟมอะคริลิกที่มีคุณลักษณะ visco-elastic จะช่วยชดเชยการขยายตัวเนื่องจากความร้อนของชิ้นส่วนต่างๆ ที่ยึดเกาะกันอยู่

สาขาการใช้งาน

การยึดติดแผงและบาร์เสริมแรงในอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้:

- โซลาร์
- ลิฟท์
- อุปกรณ์ที่ใช้ในงานผลิต
- การขนส่ง

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|----------------|--------------|---------|
| • ตัวเทป | foamed acrylic | • ความหนารวม | 1000 µm |
| • ประเภทของกาว | pure acrylic | • สี | สีดำ |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 120 °C | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลานั้น | 220 °C |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------|

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------|
| • การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น) | 5 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) | 16 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน) | 6 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) | 33 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น) | 1 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 3 วัน) | 32 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน) | 1 N/cm | | |

ข้อมูลเพิ่มเติม

PV 22 = โลเนอร์กระดาษเคลือบ PE สีขาวตรา tesa® ACX^{plus}

PV 24 = โลเนอร์ฟิล์มสีฟ้า

tesa® ACX^{plus} 7074 ได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน UL746C. UL File QOQW2.E309290

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07074>



tesa® ACXplus 7074

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07074>