

tesa® 4965

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปฟิล์มใส กาวสองหน้า หนา 205ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4965 เป็นเทปใส ชนิดกาวสองหน้า ประกอบด้วย backing ชนิดฟิล์ม PET และกาว tackified acrylic

tesa® 4965 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ:

- มีแรงยึดติดที่สูงแม้บนพื้นผิวที่แข็ง
- งานที่ติดตั้งสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากติดเทป
- เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการคุณสมบัติขั้นสูง เช่น ทนทานต่อ heavy stresses ทนทานต่ออุณหภูมิสูงหรือใช้งานกับพื้นผิวที่ติดยาก

ด้านที่ยั่งยืน



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <https://www.tesa.com/product-sustainability>

สาขาการใช้งาน

จากสิทธิบัตรของ tesa® 4956 คุณสมบัติเฉพาะของ tesa® 4956 มีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือความปลอดภัย ความทนทาน ช่วยให้การกระบวนการผลิตดีขึ้น ใช้งานได้หลายๆ อุตสาหกรรม

- การติดชิ้นส่วนพลาสติก ABS ในอุตสาหกรรมรถยนต์
- การติดยาง/EPDM โปไรฟล์
- การติดลดการตกแต่งและงานขึ้นรูปในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
- การติดbattery packs เลนส์และจอสัมผัส ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

4965 เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐาน UL standard 969. UL file: MH 18055

มีเอกสารรับรองตาม DIN EN 45545-2 สำหรับ 2R1+HL3

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	Post consumer recycled PET	• ความหนารวม	205 µm
• Post-consumer recycled content of backing	90 %	• สี	โปร่งใส
• ประเภทของกาว	biomass-balanced tackified acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	80 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	MOPP	• สีของแผ่นลอก	สีแดง

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=4965>

tesa® 4965

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	50 %	• ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิสูงสุด 40 °C	ดีมาก
• ความทนต่อแรงดึง	20 N/cm	• ทนต่อความชื้น	ดีมาก
• Ageing resistance (UV)	ดี	• ทนต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม	ดี
• การติด	ดี	• ทนต่อสารเคมี	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะยาว	100 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	ดีมาก
• การทนต่ออุณหภูมิระยะสั้น	200 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	ดีมาก

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	10.3 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน)	9.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	12 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)	6.8 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)	9.2 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน)	7.9 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน)	10.6 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (เริ่มต้น)	10.6 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	12.6 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (หลังจาก 14 วัน)	12 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	14 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น)	8.7 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	5.8 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (หลังจาก 14 วัน)	13 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	6.9 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	11.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น)	9.2 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	11.8 N/cm

เอกสารการรับรอง

Sustainability Certificates

tesa® 4965 Original Next Gen contains a total of 62% biocarbon content (including red MOPP liner), which is composed of 20% bio-based carbon content directly derived from biological sources and 42% bio-attributed carbon content from the use of biomass balanced adhesive components that are ISCC PLUS certified.

The double-sided mounting tape contains a 90% recycled PET backing, resulting in an average of 5% post-consumer recycled content (including red MOPP liner) in the tape. This is a third-party environmental claim validated against the UL Environmental Claim Validation Procedure 2809 for recycled content. The UL Environmental Claim Validation Program falls under UL's ISO/IEC 17025 accreditation.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของ liner:

PV0: ฟิล์ม MOPP สีแดง (80µm; 72 ก./ตรม.)

PV1: กระดาษกลาสขึ้นสีน้ำตาล (69µm; 80 ก./ตรม.)

PV2: กระดาษกลาสขึ้นสีน้ำตาล (78µm; 90 ก./ตรม.)

PV4: กระดาษพิมพ์ยี่ห้อ (104µm; 120 ก./ตรม.)

PV8: ฟิล์ม MOPP สีขาว (80µm; 72ก./ ตรม.)

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=4965>

tesa® 4965

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

PV20: กระดาษพิมพ์ยี่ห้อสีน้ำตาล (69µm; 80 ก./ตรม.)

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้อ้างอิงกับ PV1 จากผล VDA278

เทปชนิดนี้ไม่มีส่วนผสมที่ต้องห้ามของ GB regulations (China) รวมถึงคู่มือการใช้กับพื้นที่ภายในอาคารของ Health, Labour and Welfare Ministry (Japan).

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=4965>