




tesa® 75125

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	Acrylic	• สี	black
• ประเภทของกาว	modified acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	75 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	PET	• น้ำหนักของแผ่นลอก	105 g/m²
• ความหนารวม	250 µm	• สีของแผ่นลอก	transparent

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Ageing resistance (UV)	very good	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	110 °C
--------------------------	-----------	-------------------------------	--------

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)	13.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	12.3 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 3 วัน)	15 N/cm	• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 3 วัน)	15.5 N/cm
• การยึดเกาะกับกระจก (เริ่มต้น)	15 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	14.3 N/cm
• การยึดเกาะกับกระจก (หลังจาก 3 วัน)	15.1 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 3 วัน)	16.1 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะสม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ ค่า ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=75125>