



tesa® 75743

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทพ	PETP	• สี	white
• ประเภทของกาว	modified acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	50 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	PET	• น้ำหนักของแผ่นลอก	72 g/m ²
• ความหนารวม	200 µm	• สีของแผ่นลอก	transparent

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	100 %	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลานั้น	130 °C
• Ageing resistance (UV)	very good	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	good
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	80 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	good

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับกระจก (เริ่มต้น)	12.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	7.5 N/cm
• การยึดเกาะกับกระจก (หลังจาก 3 วัน)	13 N/cm	• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 3 วัน)	8.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	12 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	14 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 3 วัน)	13.5 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 3 วัน)	15 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หหมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหายากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ ค่า ปรึกษา