




tesa® 60317

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	copper film	• สี	ส้ม
• ประเภทของกาว	conductive acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	50 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	ฟิล์ม PET	• สีของแผ่นลอก	โปร่งใส
• ความหนารวม	30 µm		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การแกะแผ่นลอก	ลอกง่าย	• แนวต้านแกน xyz (2 kg)	33 mOhm
• ความต้านทานการสัมผัสแนวแกน Z	18 mOhm	• แนวต้านแกน xyz (50g)	38 mOhm
• ความต้านทานการสัมผัสแนวแกน Z (50g)	21 mOhm	• แรงต้านพื้นผิวบนแนวแกน xyz	0.2 Ohm / square
• ทนต่อการสัมผัสตามแนวความหนา (เริ่มต้น)	0.03 Ohm / square inch		

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับเหล็ก	3 N/cm	• การยึดเกาะบนโลหะ (50 กรัม; ค่าเริ่มต้น)	3 N/cm
• การยึดเกาะบนโลหะ (2 กิโลกรัม; ค่าเริ่มต้น)	4.6 N/cm	• การยึดเกาะบนโลหะ (50 กรัม; หลัง 14 วัน)	4.7 N/cm
• การยึดเกาะบนโลหะ (2 กิโลกรัม; หลัง 14 วัน)	5.3 N/cm		

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหามาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่างไร ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ ค่า ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60317>