



tesa® 75725

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปโพลีเอทิลีนเสริมแรงสีดำ สองหน้า ความหนา 250 ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® 75725 เป็นเทปสองหน้าสีดำพร้อมแผ่นรองที่ทำจาก PET มาพร้อมกาวดูดซับแรงกระแทกชนิดโพลีเอทิลีนแบบใหม่

คุณสมบัติ

- ความหนา: 250 ไมครอน
- ประสิทธิภาพในการซับแรงกระแทกสูงมาก
- ทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิแบบฉับพลันสูงมาก
- ให้การยึดเกาะที่แข็งแรงมากแม้ในวัสดุที่มีพลังงานพื้นผิวต่ำ
- ป้องกันการดึงออกได้ดีเพื่อไม่ให้ยกตัว
- แกะงานง่ายและตัดได้คมชัด
- กันน้ำ

สาขาการใช้งาน

- ใช้ในการติดตั้งแผงสัมผัส เลนส์หรือหน้าจอและฝาครอบด้านหลังที่สมบูรณ์แบบและต้องการคุณสมบัติซับแรงกระแทกสูง
- การติดตั้งจอแสดงผล
- การติดตั้งกรอบแบบโค้ง 3 มิติหรือแบบบางเฉียบ
- การติดตั้งดีไซน์แบบกันน้ำ

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PETP	• สี	สีดำ
• ประเภทของกาว	modified acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	50 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	PET	• น้ำหนักของแผ่นลอก	72 g/m ²
• ความหนารวม	250 µm	• สีของแผ่นลอก	โปร่งใส

ประเภทของสินค้า

- ความหนาที่มีจำหน่าย 100µm, 150µm, 200µm, 250µm, 300µm, 350µm

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	100 %	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลานาน	130 °C
• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	80 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	ดี

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=75725>



tesa® 75725

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับกระจก (เริ่มต้น) | 12.5 N/cm | • การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น) | 7.5 N/cm |
| • การยึดเกาะกับกระจก (หลังจาก 3 วัน) | 13 N/cm | • การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 3 วัน) | 8.5 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น) | 12 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) | 14 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 3 วัน) | 13.5 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 3 วัน) | 15 N/cm |

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลเฉพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา