




tesa® 68873

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing	PET	• Thickness of liner - inside	23 µm
• Total thickness	30 µm	• Thickness of liner - outside	50 µm
• Color	โปร่งใส	• Type of liner - inside	PET
• Color of liner - inside	โปร่งใส, โปร่งแสง	• Type of liner - outside	PET
• Color of liner - outside	โปร่งใส, โปร่งแสง		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Elongation at break	60 %	• Ageing resistance (UV)	ดีมาก
• Tensile strength	18 N/cm	• Humidity resistance	ดีมาก

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to Glass (initial)	8 N/cm	• Adhesion to PI (initial)	8.1 N/cm
• Adhesion to Glass (after 14 days)	9.9 N/cm	• Adhesion to PI (after 14 days)	9.2 N/cm
• Adhesion to PC (initial)	7.9 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	8.4 N/cm
• Adhesion to PC (after 14 days)	8.9 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	10.5 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา ที่สูงนี้ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68873>