




tesa® 66825

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PE foam	• ความหนารวม	250 µm
• ประเภทของกาว	Tackified Acrylic	• สี	สีดำ
• ประเภทของแผ่นลอก	ฟิล์ม PET	• ชนิดแผ่นลอก-ด้านใน	PET

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	220 %	• ทนต่อความชื้น	ดี
• ความทนต่อแรงดึง	10.7 N/cm	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	ดี
• Ageing resistance (UV)	ดี	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	ดี

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	9 N/cm	• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	15.4 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	11 N/cm	• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	5.5 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)	8.8 N/cm	• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	6.2 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน)	12 N/cm	• การยึดเกาะกับ PMMA (เริ่มต้น)	12.8 N/cm
• การยึดเกาะกับกระจก (เริ่มต้น)	12.8 N/cm	• การยึดเกาะกับ PMMA (หลังจาก 14 วัน)	16.3 N/cm
• การยึดเกาะกับกระจก (หลังจาก 14 วัน)	13.6 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	11.8 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	12.3 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	14.3 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสินใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะสม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=66825>