



tesa® 58685

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

tesa® 58685 เทปดูดซับสัญญาณเรดาร์ 400 µm

รายละเอียดสินค้า

tesa® 58685 หนา 400 µm เป็นเทปดูดซับสัญญาณความถี่วิทยุ

เทปดูดซับที่มีส่วนประกอบจากอะคริลิกนี้ให้ประสิทธิภาพการดูดซับสัญญาณความถี่วิทยุสูงในช่วง 76 ~ 81 GHz และคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย ทำให้มีความยืดหยุ่นในการออกแบบแผนผังเสาอากาศของลูกค้า ประสิทธิภาพการยึดติดที่ยอดเยี่ยมช่วยให้ตำแหน่งมั่นคงและเสถียรในสภาวะการทำงานที่มีการเคลื่อนไหว

ด้านที่ยั่งยืน



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <https://www.tesa.com/product-sustainability>

คุณสมบัติ

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมนำมาซึ่งประสิทธิภาพการดูดซับที่ดีสำหรับลูกค้า และยังมีประสิทธิภาพการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมในการจัดตำแหน่ง

- ประสิทธิภาพการดูดซับที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานเรดาร์ที่มีความถี่ 76 ~ 81 GHz
- ประสิทธิภาพการยึดติดที่ดีเยี่ยม ช่วยให้ยึดเกาะกับพื้นผิวได้อย่างมั่นคง

สาขาการใช้งาน

เทปดูดซับสัญญาณเรดาร์แบบด้านเดียวนี้สามารถนำไปใช้ในระบบเรดาร์ยานยนต์ เพื่อดูดซับสัญญาณรบกวนที่สะท้อนกลับมา ทำให้สามารถรับสัญญาณตรงจذبได้แม่นยำยิ่งขึ้น

เหมาะสำหรับความถี่วิทยุ 76 ~ 81 GHz โดยค่าการสูญเสียสัญญาณสะท้อนไม่เกิน -12dB เมื่อเทปถูกติดบนแผ่นเก็บคลื่น

ประสิทธิภาพการยึดเกาะที่ยอดเยี่ยมช่วยตอบโจทยการเคลื่อนไหวแบบไดนามิกของยานยนต์ เพื่อให้เทปอยู่ในตำแหน่งได้อย่างมั่นคง

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรีใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|----------|----------------|--------------------------|
| • ตัวเทป | PET | • สี | สีดำ |
| • ประเภทของกาว | อะคริลิก | • สีของแผ่นลอก | สีขาวพร้อมด้วย tesa logo |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=58685>



tesa® 58685

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| • ความหนาที่มีจำหน่าย | 400 | • สีที่มีจำหน่าย | สีดำ |
| • รูปแบบที่มีจำหน่าย | LOG ROLL
TRIMMED | • เส้นเนอร์ที่มีจำหน่าย | PE-coated paper |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| • Breakdown voltage | 10 KV | • ความหนาแน่น | 1.114 g/cm ³ |
| • Tan D | 0.7 | • ความแข็ง - ชอร์ 00 | 80 STK |
| • การแกะแผ่นลอก | ลอกง่าย | • ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก | 5.75 |
| • ความต้านทานความร้อนที่ 125 °C | ดีมาก | • ทนต่ออุณหภูมิ (-40°C) | ดีมาก |
| • ความต้านทานพื้นผิว ทิศทาง x-y (กาว) | 34000 Ohm / square | • สารหน่วงไฟ | V-2 |

การยึดเกาะบน

- การยึดเกาะบนโลหะ (20 นาที ที่ RT, 90°) 5.6 N/cm

การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ

การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ

Temperature : from +5°C to +30°C

Relative humidity : from 10% to 90%

Precautions : protect for direct sun light, do not store outside

Other storage advices : avoid mechanical impacts and short overheating



tesa® 58685

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าต่าง ๆ ในส่วนนี้ควรถือเป็นค่าที่เป็นตัวแทนหรือค่าปกติเท่านั้น และไม่ควรรนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดค่าเฉพาะ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=58685>