




tesa® ACXplus 79008

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปอะคริลิกโฟมสองหน้า หนา 0.8 มม. สำหรับติดชิ้นส่วนติดภายนอกรถยนต์

รายละเอียดสินค้า

tesa® ACX^{plus} 79008 เป็นเทปอะคริลิกโฟมสองหน้า สำหรับติดชิ้นส่วนภายนอกรถยนต์ เป็นผลิตภัณฑ์แบบสามชั้นที่เคลือบด้วยกาว LSE ทั้งสองด้าน ซึ่งช่วยลดการใช้ไพรเมอร์ในกระบวนการได้ กาว LSE ที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยสร้างการยึดเกาะที่มีประสิทธิภาพและมั่นคงกับชิ้นส่วนรถยนต์ทั่วไปที่ทำจากพลาสติก LSE (เช่น PP และ PP/EPDM) และ MSE (เช่น PMMA) โดยไม่ต้องใช้ไพรเมอร์ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยังมีคุณสมบัติการยึดเกาะที่ยอดเยี่ยมในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงถึง 95°C ด้วยแกนโฟมอะคริลิกแบบยืดหยุ่นสูง tesa® ACX^{plus} 79008 New Primerless Line สามารถดูดซับและกระจายแรงแบบไดนามิกและสถิตได้

- ความหนา 1.1 มม. และ 1.5 มม. ก็มีจำหน่ายเช่นกัน

คุณสมบัติ

ประสิทธิภาพดีเยี่ยมบนพลาสติก LSE และพื้นผิวเคลือบที่ยากต่อการยึดติดโดยไม่ต้องใช้ไพรเมอร์

มีความเสถียรในการยึดเกาะที่ยอดเยี่ยม ทนต่ออุณหภูมิระยะยาวได้สูงถึง 95°C

- ปราศจาก PFAS / PFOS
- ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแข็งแรงทนทาน
- แกนโฟมอะคริลิกแบบยืดหยุ่นสูง (viscoelastic) ช่วยลดความเสี่ยงการหลุดจากความร้อนของชิ้นส่วนที่ยึดติด
- คุณสมบัติการเปื่อยที่ดียเยี่ยม
- ทนต่อความชื้นและรังสียูวีได้ดีเยี่ยม

LSE: พลังงานผิวต่ำ

MSE: พลังงานผิวปานกลาง

สาขาการใช้งาน

tesa® ACX^{plus} 79008 New Primerless Line เหมาะสำหรับการติดภายนอกแบบถาวรที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เรามุ่งเน้นที่จะทำความเข้าใจการใช้งานของคุณอย่างครบถ้วน (รวมถึงวัสดุที่เกี่ยวข้อง) เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด

ตัวอย่างการใช้งาน:

- แผงสเกิร์ตรถยนต์
- แฉกตกแต่ง
- สปอยเลอร์
- ชุมล้อ
- บังโคลนประตู



tesa® ACXplus 79008

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทพ	Acrylic foam	• ความหนาแน่น	800 µm
• ประเภทของกาว	LSE	• สี	สีเทา
• ประเภทของแผ่นลอก	PE	• สีของแผ่นลอก	สีฟ้า

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Ageing resistance (UV)	ดี	• ทนต่อความชื้น	ดีมาก
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	95 °C	• ทนต่อความเป็นกรด/ด่าง	ดีมาก
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	120 °C	• ทนต่อสารเคมี	ดี
• ช่วงอุณหภูมิ	-40 to 95	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 90°C	ดีมาก

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	35 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 3 วัน)	40 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 3 วัน)	35 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก	30 N/cm
• การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)	30 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	30 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=79008>