


tesa® 8853

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	ultra thin non-woven	• ความหนารวม	50 µm
• ประเภทของกาว	Tackified Acrylic	• สี	translucent
• ประเภทของแผ่นลอก	glassine	• สีของแผ่นลอก	white

ประเภทของสินค้า

- สีที่มีจำหน่าย
- โปร่งแสง

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่อสารเคมี	ดี
• ทนต่อความชื้น	ดีมาก		

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	4.8 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น)	5 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	6 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน)	5.4 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)	4.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PI (เริ่มต้น)	5.9 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน)	5.9 N/cm	• การยึดเกาะกับ PI (หลังจาก 14 วัน)	6 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	5.8 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	5.3 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	6.9 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	6.5 N/cm

tesa® 8853

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=8853PV40>