



tesa® 51036

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- ความหนาแน่น 260 µm

ประเภทของสินค้า

- สีที่มีจำหน่าย black

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---|----------|--|----------------------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 40 % | • ทนต่อการขีดถู (แกนหมุน 5 มม., LV312) | Class D |
| • ความทนต่อแรงดึง | 275 N/cm | • ลดเสียงรบกวน (LV312) | Class A |
| • ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิสูงสุด | 140 °C | • แรงในการลอกออก (ความกว้างม้วน < 9 มม.) | 11 N/roll (30 m/min) |
| • ค่าการต้านทานความร้อนสูงสุด | 150 °C | • แรงในการลอกออก (ความกว้างม้วน > 9 มม.) | 11 N/roll (30 m/min) |
| • ทนต่อการขีดถู (แกนหมุน 10 มม., LV312) | Class D | | |

การยึดเกาะบน

- การยึดเกาะกับเหล็ก 3 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา ที่สูงจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรีกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51036>