

tesa® 6957 PV1 ดำเมตต์ FPC

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

tesa® 6957

รายละเอียดสินค้า

tesa® 6957 เป็นฟิล์มอะคริลิกชนิดเปราะสองชั้นพร้อมลายน้ำ ข้อมูลที่กำหนดเองและป้องกันการฉ้อโกง เช่น โลโก้ของ บริษัท จะฝังอยู่ในตัวเทปอย่างถาวร การทำเครื่องหมายและการตัดทำได้ด้วยเลเซอร์ในขั้นตอนเดียวซึ่งทำให้สามารถทราบรูปแบบฉลากที่ต้องการโดยใช้วัสดุเพียงชั้นเดียว แผ่นรองมีความทนทานต่อสารเคมีการเสียดสีอุณหภูมิและอายุการใช้งานสูง

ระบบการประกอบด้วยอะคริลิกดัดแปลงเรซินเหมาะสำหรับพื้นผิวที่ใช้พลังงานต่ำ กาวจะทิ้งร่องรอยที่ตรวจจับรังสียูวีได้ ("UV-Footprint") บนพื้นผิวส่วนใหญ่ตามที่ GB 25978 (P.R.C.) และ NHTSA §541.5 (USA) กำหนด

การใช้เลเซอร์ความเร็วสูงช่วยให้สามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วมากถึง 4000 มม. / วินาที

สาขาการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงนี้ใช้เป็นฉลากกระบวนการปลอมแปลงที่ชัดเจนตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของ GB 25978 (P.R.C.) สำหรับฉลาก F-Type (เครื่องยนต์และระบบเกียร์)

- ลายน้ำที่กำหนดเองมีลายนูนที่ด้านหลัง
- ความคมชัดสูงและความแม่นยำในการทำเครื่องหมายที่ยอดเยี่ยม
- ทนต่อความร้อนรอยขีดข่วนและสารเคมีได้ดีมาก
- Tamper Evident: การจัดการทิ้งร่องรอยที่มองเห็นได้
- ไม่สามารถถอดออกได้โดยไม่ทำลายฉลาก
- การจัดรูปแบบและการออกแบบฉลากที่ยืดหยุ่น: การทำเครื่องหมายและการตัดด้วยเลเซอร์
- มีประสิทธิภาพ: แทนที่ฉลากสำเร็จรูปจำนวนมาก
- การผลิตตรงเวลาช่วยลดความต้องการในการจัดเก็บ

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|----------|---------------------|----------------------|
| • ตัวเทป | Acrylic | • ประเภทของแผ่นลอก | กระดาษเคลือบ |
| • ประเภทของกาว | อะคริลิก | • น้ำหนักของแผ่นลอก | 120 g/m ² |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=6957BMC1>

tesa® 6957 PV1 ดำเมตต์ FPC

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่ออุณหภูมิเยือกแข็ง	-40 °C
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	150 °C	• หลักฐานการแกะ	ใช่
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	250 °C	• เลเซอร์ที่เหมาะสม	CO ₂ , Nd:YAG, Yb:YAG
• ทนต่อความชื้น	ดีมาก	• แรงดึงออกจากแผ่นลอก	0,5-10
• ทนต่อสารเคมี	ดีมาก		

การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ

การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ
23°C, 50% RH, เก็บไว้ในกล่องเดิม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด:

ความกว้างมาตรฐาน: 100 มม. หรือ 120 มม

ความยาวมาตรฐาน: 200 ม. หรือ 300 ม

การแบ่งประเภทและข้อมูลทางเทคนิค:

6957 PV3 ดำ / ขาวมันวาว: กาว 25g / m²หนา 95µm ไม่รวม Liner รหัสสี: 04

6957 PV3 สีดำ / ขาวด้าน: กาว 25g / m²หนา 95µm ไม่รวม Liner รหัสสี: 28

6957 PV1 ดำ / ขาวมันวาว: กาว 35g / m²หนา 127µm ไม่รวม Liner รหัสสี: 04

6957 PV1 สีดำ / ขาวด้าน: กาว 35g / m²หนา 127µm ไม่รวม Liner รหัสสี: 28

To fulfill our customers' requirements for different applications and substrates the tesa® 6957 series is available in different product variants. Our aim is to fully understand your application in order to provide the right product recommendation. Our technical support is available upon request.

ตัวเลือก: กาว UV-Footprint (MU49)

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=6957BMC1>

tesa® 6957 PV1 ดำเมตต FPC

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

tesa® 6957 MU49 มาพร้อมกับระบบกาวอะคริลิกพิเศษซึ่งทิ้งร่องรอยที่ตรวจจับรังสียูวีได้ (“UV-Footprint”) ตัวแปรพิเศษนี้มีให้ตามคำขอ

ตัวเลือก: กาว LSE พร้อม UV-Footprint (MU56)

tesa® 6957 MU56 มาพร้อมกับระบบกาวอะคริลิกชนิดพิเศษที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับพื้นผิวที่หยาบและใช้พลังงานต่ำ (LSE) ซึ่งจะทิ้งร่องรอยที่ตรวจจับรังสียูวีได้ (“UV-Footprint”) ตัวแปรพิเศษนี้มีให้ตามความต้องการ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=6957BMC1>