

tesa® 6940 PV5 ดำเงา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปกาวในตัวและพิมพ์เครื่องหมายด้วยความเร็วสูง

รายละเอียดสินค้า

tesa® 6940 เป็นฟิล์มอะคริลิกเปราะสองชั้น การพิมพ์เครื่องหมายและการตัดด้วยเลเซอร์ในขั้นตอนเดียว ซึ่งทำให้สามารถทำฉลากได้ตามความต้องการและหลากหลายรูปด้วยวัสดุเพียงอย่างเดียว มี backing ที่ทนต่อสารเคมี, การขีดข่วน, อุณหภูมิและทนการเสื่อมสภาพ ระบบกาวประกอบด้วยอะคริลิกระชั้นที่เหมาะสมสำหรับพื้นผิวที่มีแรงดึงผิวต่ำ..

ผลิตภัณฑ์นี้มีประสิทธิภาพสูงเหมาะใช้เป็นฉลากปิดผนึกที่ป้องกันการฉีกและตลอดช่วงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และยังเป็นตัวบันทึกข้อมูลสำหรับ intelligent in-process steering

การใช้เลเซอร์ความเร็วสูงจะช่วยให้การพิมพ์เครื่องหมายทำได้รวดเร็วมาก (สีดำ, สีแดงและสีฟ้า: 4000 มม / วินาที, สีเหลือง: 1000 มม / วินาที)

สีที่มีจำหน่าย: สีดำ (ผิวมัน), สีแดง, สีเหลืองและสีฟ้า

สาขาการใช้งาน

- การพิมพ์เครื่องหมายด้วยความเร็วสูงเป็นไปได้โดยการทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์เลเซอร์ความเร็วสูง
- การทำเครื่องหมายที่แม่นยำ ความคมชัดสูง
- ทนทานสูงต่อความร้อน รอยขีดข่วนและสารเคมี
- บ่งชี้ร่องรอยการแกะ: การลอกออกทั้งร่องรอยให้เห็น
- ลอกออกไม่ได้นอกจากจะทำลายฉลาก
- การออกแบบฉลากและการจัดรูปแบบที่มีความยืดหยุ่น: การทำเครื่องหมายและตัดด้วยเลเซอร์
- ประสิทธิภาพ: ทดแทนฉลากแบบเดิมหลายรูปแบบ
- ผลิตภัณฑ์ใช้งานทำให้ลดความจำเป็นในการจัดเก็บ

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|----------|---------------------|----------------------|
| • ตัวเทป | Acrylic | • ประเภทของแผ่นลอก | กระดาษเคลือบ |
| • ประเภทของกาว | อะคริลิก | • น้ำหนักของแผ่นลอก | 120 g/m ² |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--------------------------------|--------|--------------------------|----------------------------------|
| • Ageing resistance (UV) | ดีมาก | • ทนต่ออุณหภูมิเยือกแข็ง | -40 °C |
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 120 °C | • หลักฐานการแกะ | ใช่ |
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น | 270 °C | • เลเซอร์ที่เหมาะสม | CO ₂ , Nd:YAG, Yb:YAG |
| • ทนต่อความชื้น | ดีมาก | • แรงดึงออกจากแผ่นลอก | 0,5-10 |
| • ทนต่อสารเคมี | ดีมาก | | |

tesa® 6940 PV5 ดำเงา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ

การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ
23°C, 50% RH, เก็บไว้ในกล่องเดิม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดมาตรฐาน:

6940 PV6 สีดำ: ความกว้าง 100 มม. และ 120 มม., ความยาว 200 ม.

6940 PV3 สีแดง สีเหลือง สีฟ้า: ความกว้าง 120 มม., ความยาว 300 ม.

ข้อมูลทางเทคนิคและชุดผลิตภัณฑ์:

6940 PV6 ดำ/ขาวผิวมันวาว: กาว 35 ก./ตรม., ความหนา 140µm ไม่รวม liner รหัสสี: 04

6940 PV3 สีดำ/สีขาวด้าน: กาว 25 ก./ตรม., ความหนา 95µm ไม่รวม liner รหัสสี: 04

6940 PV3 สีแดง/ขาว: กาว 25 ก./ตรม., ความหนา 90µm ไม่รวม liner รหัสสี: 19, โกล์เคียง RAL 3001/ Pantone 1807 C

6940 PV3 สีเหลือง/ สีดำ: กาว 25 ก./ตรม., ความหนา 105µm ไม่รวม liner รหัสสี: 17, โกล์เคียง RAL 1018/ Pantone สีเหลือง C

6940 PV3 สีฟ้า/ white: กาว 25 ก./ตรม., ความหนา 90µm ไม่รวม liner รหัสสี: 11, โกล์เคียง RAL 5002/ Pantone 2736 C

PV6 พอยล์จะหนาและแข็งแรงกว่า PV3 และเป็นประโยชน์สำหรับการใช้งานในบางกรณี

โปรดทราบ สีแดง สีเหลือง และ สีฟ้า มีความทนทานจำกัดต่อรังสี UV เราขอแนะนำให้ทดสอบความเหมาะสมก่อนการใช้งาน
โปรดติดต่อปรึกษาทีมงาน tesa เพื่อรับความช่วยเหลือและคำแนะนำ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหามาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=6940BK5>