


# tesa® 68875

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



### ด้านที่ยั่งยืน



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

### โครงสร้างผลิตภัณฑ์

|                                  |                                           |               |         |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------|
| • PET                            | Post-consumer recycled content of backing | • ความหนาแน่น | 50 µm   |
| • ประเภทของกาว                   | Tackified Acrylic                         | • สี          | โปร่งใส |
| • Bio-based (bio-carbon content) | 75 %                                      |               |         |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

|                     |         |                          |       |
|---------------------|---------|--------------------------|-------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 60 %    | • Ageing resistance (UV) | ดีมาก |
| • ความทนต่อแรงดึง   | 18 N/cm | • ทนต่อความชื้น          | ดีมาก |

### การยึดเกาะบน

|                                       |           |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| • การยึดเกาะกับกระจก (เริ่มต้น)       | 12.7 N/cm | • การยึดเกาะกับ PI (เริ่มต้น)         | 11.5 N/cm |
| • การยึดเกาะกับกระจก (หลังจาก 14 วัน) | 13.4 N/cm | • การยึดเกาะกับ PI (หลังจาก 14 วัน)   | 12.8 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)         | 12.1 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)       | 10.8 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)   | 12.3 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) | 12.1 N/cm |

# tesa® 68875

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68875>