

tesa® ACXplus 79011

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปโฟมอะคริลิกสองหน้า ความหนา 1.1 มม. สำหรับติดชิ้นส่วนภายนอกรถยนต์

รายละเอียดสินค้า

tesa® ACX^{plus} 79011 เป็นเทปโฟมอะคริลิกสองหน้าสำหรับติดชิ้นส่วนภายนอกรถยนต์ โดยเป็นเทปสามชั้นเคลือบผิว LSE ทั้งสองด้าน ช่วยให้ไม่ต้องใช้ไพรเมอร์ในกระบวนการ กาว LSE ประสิทธิภาพสูงในเทปรุ่นนี้จะยึดเกาะกับชิ้นส่วนติดรถยนต์ทั่วไปที่ทำจากพลาสติก LSE (เช่น PP และ PP/EPDM) และพลาสติก MSE (เช่น ABS) อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยโดยไม่ต้องใช้ไพรเมอร์ นอกจากนี้เทปกาวของเรายังมีคุณสมบัติการยึดติดที่ดีเยี่ยมและทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 95°C tesa® ACX^{plus} 79011 New Primerless Line มาพร้อมกับแกนโฟมอะคริลิกแบบหยุนหนืด จึงสามารถดูดซับและกระจายน้ำหนักทั้งแบบผันแปรและแบบคงที่ เทปรุ่นที่มีความหนา 0.8 มม. และ 1.5 มม. จะมีจำหน่ายในภายหลัง

คุณสมบัติ

ใช้งานได้ดีบนพลาสติก LSE และสารเคลือบสีที่เชื่อมติดยากโดยไม่ต้องใช้ไพรเมอร์ • ความเสถียรในการยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทานต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 95°C ในระยะยาว • ปราศจาก PFAS / PFOS • มีประสิทธิภาพและทนทาน • แกนโฟมอะคริลิกแบบหยุนหนืดสำหรับชดเชยการยึดตัวจากความร้อนที่ไม่เท่ากันของชิ้นส่วนที่ยึดติดกัน • มีคุณสมบัติการติดแนบบนพื้นผิวที่ดี • ทนต่อความชื้นและรังสี UV สูง

LSE: พลังงานผิวต่ำ, MSE: พลังงานผิวปานกลาง

สาขาการใช้งาน

tesa® ACX^{plus} 79011 New Primerless Line เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายนอกแบบถาวรหลายรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ประสิทธิภาพสูงสุด เป้าหมายของเราคือการทำความเข้าใจการใช้งานของคุณอย่างถ่องแท้ (รวมถึงวัสดุที่ใช้) เพื่อแนะนำเทปกาวที่เหมาะสม

ตัวอย่างการใช้งานได้แก่: • คิวบัวด้านข้างตัวรถและขอบตกแต่ง • ตราสัญลักษณ์ • สปอยเลอร์ • เสาดำอากาศ • ลายติดเสา • การติดตั้งระบบควบคุมระยะการจอด

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	Acrylic foam	• ความหนารวม	1100 µm
• ประเภทของกาว	LSE	• สี	สีเทา
• ประเภทของแผ่นลอก	PE	• สีของแผ่นลอก	สีฟ้า

tesa® ACXplus 79011

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Ageing resistance (UV)	ดี	• ทนต่อความชื้น	ดีมาก
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	95 °C	• ทนต่อความเย็นจัดฉับพลัน	ดีมาก
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	120 °C	• ทนต่อสารเคมี	ดี
• ช่วงอุณหภูมิ	-40 to 95 °C	• ทนต่อแรงเค้นแบบสถิตที่ 90°C	ดีมาก

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	35 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	40 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 3 วัน)	40 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	40 N/cm
• การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)	30 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 3 วัน)	40 N/cm
• การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 3 วัน)	40 N/cm		

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หหมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=79011>